

# 美国杜邦 POM DE-20242 高刚性POM

产品名称	美国杜邦 POM DE-20242 高刚性POM
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:DE-20242 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

POM 美国杜邦Delrin DE-20242 工程塑料 DuPont Performance Polymers

POM注塑模工艺条件:

干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。

熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。

模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。

注射压力：700~1200bar。

注射速度：中等或偏高的注射速度。

流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证.

2010 超高冲击等级。分子量类别。 滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

SH210 与2010类似，但其注塑过程热稳定性可与Tenac(铁耐克)-C共聚的聚甲醛相媲美。  
滑雪绑扎件，夹子

3010 高沖擊，高延伸等級。第二高分子量類別。 滑雪綁扎件，輥子，扇型齒輪

SH310 與3010類似，但其注塑過程熱穩定性可與Tenac(鐵耐克)-C共聚的聚甲醛相媲美。  
滑雪綁扎件，輥子

4010 高沖擊，高延伸等級，中等粘度。 磁帶式答錄機和錄影機零件，座位安全帶零件，扇型齒輪

SH410 與4010類似，但其注塑過程熱穩定性可與Tenac(鐵耐克)-C共聚的聚甲醛相媲美。  
磁帶式答錄機和錄影機零件，座位安全帶零件

4060 中等粘度等級，低滑動噪音。 電機零件

5010 通用等級。平衡的流動性和機械性能。 齒輪，凸輪

SH510 與5010類似，但其注塑過程熱穩定性可與Tenac(鐵耐克)-C共聚的聚甲醛相媲美。 齒輪，凸輪

7010 高流動性等級。適合于薄壁，長流動距離的注塑。 緊固件，噴霧器閥門零件，其他多腔注塑零件

SH710 與7010類似，但其注塑過程熱穩定性可與Tenac(鐵耐克)-C共聚的聚甲醛相媲美。  
緊固件，噴霧器閥門零件，其他多腔注塑零件

5050 標準流量等級，具有高結晶率和較高的生產率。  
磁帶式答錄機和錄影機零件，座位安全帶零件，齒輪。

7050 高流量等級，具有高結晶率和較高的生產率。 磁帶殼，其他多腔注塑零件。

7054 7050的變型，具有錄影機卷軸所需的附加特性。 錄影機卷軸

9054 超高流量等級，具有高結晶率和較高的生產率。 軟碟零件