

现货巴斯夫尼龙PA6 B30S 用于薄膜制品

产品名称	现货巴斯夫尼龙PA6 B30S 用于薄膜制品
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA6 性能:挤出级 用途:薄膜制品
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

巴斯夫尼龙PA6 B30S 用于薄膜制品 , BASFPA6代理商,PA6B30S价格,塑胶原料B30S代理详细介绍

是否进口：否

产地：德国

牌号：B30S

销售方式：品牌经销

品名：PA6

货号：B30S

特性级别：挤出级 高流动

用途级别：管材，油管，电线

产品规格：25KG/包

PA6德国巴斯夫B30S价格

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

PA6

挤出级尼龙PA6 B30S物性表

PA6/B30S/德国巴斯夫

生产企业：德国巴斯夫

原料描述部分

规格级别挤出级

该料用途用于薄膜制品。

外观颜色

备注说明特性：易流动，良好的结晶，快速成型

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
机械性能	伸长率	0.5%, +23 , 湿	1100	MPa
	弯曲模量	干/湿	3000	MPa
	断裂应力 (V=50 mm/min)	干/湿	90/45	MPa
	埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿	5/NB	KJ/m2
	拉伸弹性模量	干/湿	3400/1200	MPa
	冲击、破坏能量	+23 , 干/湿	100/>140	J
	球压硬度	干/湿	160/70	MPa
	屈服伸长率 (V= 50mm/min)	干/湿	4/20	%
	冲击、破坏能量	-20 , 干	35	J
	埃佐缺口冲击强度	-30 , 干	5	KJ/m2
	卡毕缺口冲击强度	+23 , 干/湿	8/50	KJ/m2
	拉伸蠕变模量	1000h , 湿	1100	MPa
	卡毕冲击强度	-30 , 干	90	KJ/m2
	断裂伸长率 (V= 50mm/min)	干/湿	4/20	%

	拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿		90/45	MPa
	卡毕冲击强度	+23 , 干/湿		220/NB	KJ/m2
电气性能	表面电阻	干/湿		1013/1010	
	相对电弧径迹指数CTIM	干/湿		CTI 600 M	
	介电强度	K20/P50 , 干/湿		100/60	KV/mm
	体积电阻	干/湿		1015/1012	.cm
	介电常数	1MHz , 干/湿		3.3/7	
	损耗角	1MHz , 干/湿		0.03/0.3	
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿		CTI 600	
热性能	热变形温度	1.8MPa负荷 , 干态		65	
	导热率	干态		0.23	W/(m.K)
	线性热膨胀系数	(23-80) , 干态		7-10	10-5/K
	比热容	干态		1.7	J/(g.K)
	温度指数	在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时		87/97	
	热变形温度	0.45MPa负荷,干态		>180	
	使用温度			>180	

常用基本单元 conventional base unit与立体异构无关的聚合物的基本单元。046 超声波焊接 ultrasonic welding: 热塑性塑料在超声波振动作用下, 由于表面分子间摩擦生热而使两块塑料熔接在一起的焊接方法。