

海虹 老人牌 丙烯酸 磁漆 56360

产品名称	海虹 老人牌 丙烯酸 磁漆 56360
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海虹老人 型号:56360 产地:广州
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

海虹老人牌丙烯酸磁漆 56360

老人牌丙烯酸配套的面漆涂在中等至严重腐蚀性环境中的内、外表面。

在干燥条件下耐温：80 （详见备注）

物理参数：

颜色 / 色号：

漆面：

体积固体含量：

理论涂布率：

闪点：

比重:

表干:

透干:

挥发性有机化合物含量 (V.O.C):

储存期:

白色 /10000 (如有需要,可通过本公司调色系统获得更多颜色)

有光

$32 \pm 2 \%$

9.1 米

2 / 升 (以 35 微米干膜计)

41

1.1 千克 / 升

1 小时 (20)

3-4 小时 (20)

594 克 / 升

自生产之日起 5 年 (25)

施工说明::

施工方法:

稀释剂（体积）：

喷孔尺寸：

喷嘴压力：

工具清洗：

漆膜厚度：

重涂间隔：

无空气喷涂 / 空气喷涂 / 刷涂

08080（5%）/08080（15%）/08080（5%）

0.43 毫米

15.0 兆帕（无空气喷涂、空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整）

老人牌稀释剂 08080

湿膜：100 微米

干膜：35 微米

根据指标要求

安全：小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家

或当地政府规定的安全法规

Product Data Sheet

老人牌 丙烯酸磁漆 漆 56360

表面处理: 新钢: 材: 根据指标要求。

修补维护: 用适当的清洁剂除去油脂。喷砂前用(高压)淡水冲洗除去盐份和其它污物。用喷砂或

动力工具除去浮锈和其它松散物质, 扫除残留物。修补至完整漆膜厚度。

施工条件:

施工前, 施工表面必须彻底的干净和干燥, 温度必须高于露点以避免凝露。在狭窄空间施工和

干燥期间应大量通风。

先涂油漆: 老人牌丙烯酸厚浆漆或按规定先涂。

加涂油漆: 无

备注: 颜色: 对于暴露于严苛含化学品的大气中, 某些颜色的稳定性可能会有影响。对于如红色、橙色、黄色和绿色等鲜艳颜色, 如要求有良好的完全遮盖能力, 必须多涂一道漆膜。对于***

色, 如果有划痕发生或者高湿度情况下可能会使漆膜变色, 这不会影响漆膜性能。施工一道清漆可以避免这种现象。

: 使用温度: 当温度高于 40 时, 长时间的机械作用会使漆膜凹陷。

施工: 如果希望表面防滑, 宜趁本品***层涂膜未干时, 用老人牌防滑粉 67500 均匀地撒在漆

面上, 油漆干燥后, 把表面多余的防滑粉扫下, 然后施工第二道本品。向 20 升本品里加入 1 千克

老人牌防滑珠 67420 混合, 可获得防滑效果。

漆膜厚度: : 反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚, 因“截留”的溶剂而使漆膜起泡。由于

每一涂层都可能残留溶剂，因此一般建议施涂本品时，漆膜不可太厚。

颜色：本品可做成***色，但是体积固含会和其它颜色不同，具体请联系本司。

重涂：：暴露于污染环境下漆膜在重涂前，须用高压淡水彻底清洗表面，任其自干。

注意：本品仅适用于专业用途。

发布日期：2016年8月 -5636010000