

海虹老人牌环氧富锌底漆17360

产品名称	海虹老人牌环氧富锌底漆17360
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海虹老人 型号:17360 产地:广州
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

海虹老人牌环氧富锌底漆17360

Product Data Sheet海虹老人牌环氧富锌底漆17360基料 : 17369固化剂 : 97040Issued: 2017 年 3 月 Page: 1/2概述 : 老人牌环氧富锌底漆 17360 是一种双组份富锌环氧底漆。可形成坚硬、耐磨且极耐候的漆膜。本品对局部破损区域提供阴极保护。用途 : 作为符合 V.O.C 要求的通用型长效底漆,可作为环氧漆,乙烯漆及丙烯酸漆配套的底漆涂用于中等至严重腐蚀环境下的钢材表面。符合 SSPC-Paint 20 第二类型第二等级和 ISO12944-5。使用温度 : 干燥条件下,使用温度 : 160 ° C。认证 : 符合 EU Directive 2004/42/EC , j 子类别 (见下页 “ 备注 ”)。物理参数 : 颜色 / 色号 : 漆面 : 体积固体含量 : 理论涂布率 : 闪点 : 比重 : 表干 : 透干 : 完全固化 : 挥发性有机化合物含量 (V.O.C): 储存期 : 红灰色 /19830 (其它颜色请参考列表) 平光 $65 \pm 2\%$ 13 米²/升 -50 微米 24 ° C 2.8 千克 / 升 15 分钟 (20) 1.5 小时 (20) 7 天 (20) 310 克 / 升自生产之日起基料 1 年, 固化剂 3 年 (25)。施工说明 : 混合比率 : 施工方法 : 稀释剂 : (*** 大, 体积) 基料 17369 : 固化剂 97040=4 : 1 (体积比) 无空气喷涂 / 空气喷涂 / 刷涂 08450/08450/08450 5%/15%/5% 混合使用期 : 喷孔 : 喷出压力 : 工具清洗 : 漆膜厚度 : 重涂间隔 : 2 小时 (20 ° C) 0.43-0.53 毫米 15 兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整) 老人牌工具清洗剂 99610 干膜 : 50 微米 (见备注) 湿膜 : 75 微米根据指标要求 Product Data Sheet 老人牌 环氧 富锌 底漆 漆 17360 基料 : 17369 固化剂 : 97040 Issued: 2017 年 3 月 Page: 2/2 表面处理 : 用适当的清洁剂去除油、脂等污物。用高压淡水清洗盐迹和其它污物。喷砂至 Sa2.5 级 (ISO8501-1 : 2007) , SSPC 10/NACE 第 2 等级, 表面粗糙度相当于 Rugotest No. 3 , BN10a-b , Keane-Tator

比较板，3.0级（喷砂/喷丸）或2-3级（喷丸），或ISO比较板，中级（喷砂）。施工条件：

仅在施工和固化得以正常进行的-10

以上的温度条件下使用。施工表面温度也应分别高于这个限度。油漆本身的温度应高于15。施工表面必须完全清洁和干燥，且温度必须高于露点以避免凝露。在狭窄的空间施工和干燥期间，应提供大量通风。加涂油漆：根据要求加涂。备注：注意：如用作高温绝热设备的防锈保护涂层时，必须注意

在降温过程中不得有水气渗透入，以免温度再次升高时产生“湿腐蚀”。VOC - EU Directive

2004/42/EC：产品未稀释15% 稀释阶段II，20101736019830 310克/升 392克/升 500克/

升其它色号产品的VOC，请参考MSDS耐候性/使用温度：环氧漆暴露在户外容易粉化，在高温下易受

机械损伤和化学作用的影响。搅拌：为了重新分散储存后的任何可能沉淀物，在与固化剂混合之前必须彻底搅匀基料。混合后，为了保持漆料均匀混合，持续搅拌仍然很重要。特别重要的是，在大量稀释和/

或施工中长时间停工，锌粉的沉降率。漆膜厚度：根据使用目的和区域可以调整漆膜厚度，这将改变涂

布率、稀释剂用量、干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为40-80微米。漆膜厚度也可以施工低至

15微米或者高至80

微米。这将改变涂布率、影响需要的稀释剂用量、干燥时间和重涂间隔。（干膜厚度范围未考虑ISO

19840所列出的干燥表面的校正因子）。重涂：重涂间隔与日后暴露的环境有关：如果超过了重涂间

隔，应拉毛表面以确保层间附着力。务必要完全清洁表面是为了保证漆膜间的附着力，尤其对于重涂间

隔长的油漆更要如此。在污染环境使用过的表面，必须用高压淡水冲洗干净，待表面干燥后，才能进行

重涂。环境大气，中等表面温度 -10 0 20 ***小 ***小 ***小 老人牌环氧漆 18小时可延长的9

小时可延长的2小时可延长的老人牌丙烯酸漆 18小时 72小时 9小时 36小时 2小时 8小时重涂注意：根

据现场的实际条件，重涂间隔可能会发生变化，请联系本公司获取更多信息。表面必须完全干燥清洁以

确保漆膜间的附着力，尤其是重涂间隔较长时。用适当的清洁剂去除一切灰尘，油脂等，再用高压淡水

冲洗掉盐分。另外，还应用硬刷刷除锌蚀物（白锈）。若超过***大重涂间隔，应将底漆表面打磨粗糙以

确保漆膜间的附着力。注意：本品仅适用于专业用途。公布日期：2017年3月-1736019830