

哈尔滨市聚氯乙烯胶泥

产品名称	哈尔滨市聚氯乙烯胶泥
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:600%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚氯乙烯胶泥又称作PVC塑料胶泥，他是在煤焦油中加入聚氯乙烯树脂以及其他助剂提炼而成的，按照适温性可以分为耐温性和低温型，该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。沥青胶泥属于环氧树脂型高分子防水材料，是以10号优质石油沥青加入环氧树脂再配以其他助剂辅料如滑石粉、云母粉提炼而成的，其粘结性、耐候性也是非常优良，能够耐酸碱、防腐。应用范围同聚氯乙烯胶泥基本无差异。

聚氯乙烯胶泥质量标准

1、保证项目

- (1)聚氯乙烯胶泥的质量，必须符合设计要求和施王规范规定。
- (2)聚氯乙烯胶泥必须填嵌严密，粘贴牢固、无开裂，油膏的覆盖度超出板缝两边各不少于20mm。

聚氯乙烯胶泥填料封的工作机理

在机械行业填料密封主要用作动密封。常用作离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机的转轴密封,在填料密封的设计选择上,应以机械设备的工作条件为主要考虑因素,填料的选择应考虑具备如下条件:

- 1、有一定的塑性,在压紧力作用下能产生一定的径向力并与紧密轴接触。
- 2、有足够的化学稳定性,不污染介质,填料不被介质泡胀,填料中的浸渍剂不被介质溶解,填料本身不腐蚀密封面。
- 3、聚氯乙烯胶泥自润滑性能良好,耐磨,摩擦系数小。

4、轴存在少量偏移时,填料应有足够的浮动弹性。

5、制造简单、填装方便

聚氯乙烯胶泥的是怎么制备的。相对于其他防水材料如聚硫密封胶、聚氨酯密封胶等来说,其制备还是相当简单的。它是以煤焦油为基料,聚氯乙烯树脂作为改性材料,然后再加入邻苯二甲酸丁酯等助剂混合加热配置而成的。其具体步骤如下:先将定量的煤焦油加热至120-140 脱水,然后冷却至50 左右备用,然后将块状硬脂酸钙在80 条件下加入到提前脱水的煤焦油中,然后将聚氯乙烯树脂和对苯二甲酸丁酯配成糊状加入到煤焦油中,不断搅拌,并逐步升温,加热到90 产品由稀变稠,继续加热到120 左右,就会由稠变稀,直至完全塑化,zui后加入滑石粉,不断搅拌约5-10分钟,此时黑亮的聚氯乙烯胶泥就制成了。

在水利工程、面坝防水、屋顶防水等工程中,其伸缩缝或者沉降缝一般都需要做止水处理,如用水泥砂浆或者环氧砂浆等,但是用的zui多的要数我们接下来要介绍的这款新型的嵌缝防水材料——聚氯乙烯胶泥。聚氯乙烯胶泥价格低廉,防水效果优良,且具有抗老化、耐酸碱等优点,一般情况下,施工完成后20年之内都不会出现漏水渗水现象,是一款性价比极高的产品,备受用户好评。

施工范围1、蔽缝防水:供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水,能起见缝补缝防缝漏的作用。2、涂膜防渗:涂刷干屋面,可代油毡防水;涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道,可防渗防潮防腐蚀。3、公路,桥梁填缝补漏专用。施工方法 基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。 用速化炉热熔本品,充分熔化后进行施工。 灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。 熔化时必须掌握好温度(不大于160 ° c),防止烧焦而报废材料。