伯克力转印陶瓷金油

产品名称	伯克力转印陶瓷金油
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	用途:玻璃 陶瓷 塑胶 金属印 产地:广东 固含:45%
公司地址	英德市浛洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力转印自干玻璃金油

本产品主要用于各种金属、玻璃、陶瓷、塑胶、覆膜板、辊涂板等制品的丝印及转印。油墨特性：1、平光、附着力佳、耐汽油、耐化学品；2、手感好，流平性佳、面光洁；3、表面硬度好，耐冲击性能强、抗刮伤；4、耐汽油、耐酒精、耐化学品程度佳；印刷：选用网目为100-200表干时间自然挥发5-15分钟，实干时间在24小时以内，48小时后达*佳性能。1．用酮类释剂2．用718洗网水洗网。3．或添加配套硬化剂10％可增加附着力,提高墨膜硬度。4．烤箱80°C烘烤10分钟佳能更优。测试方法（完全干燥后）：1．3M胶纸粘在画有百格的油墨表面45度角迅速拉起不脱油。使用方法：1．建议用酮类稀释剂进行稀释，使用前应充分搅拌，用后随时密封。2．搅拌时加稀释到印刷适合粘度；用718洗网水清洗。3．不得与其它类型油墨混合使用，否则容易出现其他附着力，化学反应等不良现象。注意事项：1．各种承印物料的外观相似，但可能会是不同的材料，客户需先试印，确其符合要求后，再批量生产。2．在移印过程中，如出现拉丝或散开，可适当加入一些慢干膏即可;3．环境温度过高，将会影响油墨原有质量。白色超越150都会变色，烘烤时请用木质材料垫底进行烘烤，不得直接接触铁4．根据气候变化，请远离火源，室温下存放