

# 密封固化剂地坪厂 事通地坪 密封固化剂地坪

产品名称	密封固化剂地坪厂 事通地坪 密封固化剂地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

众所周知密封固化剂地坪(现在称为钢化地坪或者叫抛光混凝土)不管从硬度、光泽度、使用年限还是造价成本业主们都比较认可！钢化地坪低成本高性价比，经久耐用慢慢占领地坪市场主导地位！前不久接到一位业主的电话，说他的石材厂车间地面需要做硬化抛光处理。

价格谈好签完合同设备、材料、工具就进场了。地面是混凝土原浆地面，由于经常有运石材的大车在上面行走，密封固化剂地坪厂，导致地面波浪起伏不平整，有的区域有大面积损坏和膨胀螺丝

一步清理现场，分别用30号、60号金属磨片进行粗磨处理，密封固化剂地坪工程，横竖交叉按井字型将地面打磨平整，保证平整的同时还需要保证地面底色均匀一致

第二步清理干净灰尘，需要注意的是每换一种型号磨片之前一定要将地面灰尘清理干净防止灰尘里的金刚砂颗粒对地面造成二次划痕。滚涂砂晶硬化剂A剂，将砂晶硬化剂1比2兑水后泼洒地面用尘推推均匀保持湿润2小时左右，让地面均匀吃饱材料

第三步:上完砂晶硬化剂后第二天进行细磨，依次用树脂磨片50#、150#、300#、500#横竖交叉进行细磨处理

第四步：树脂磨片500#后用高速抛光垫将灰尘等其他杂物抛出干净后。用砂晶硬化剂B剂进行二次硬化和抛光处理，将砂晶硬化剂B剂泼洒地面推均匀保持湿润20-30分钟，在湿润的状态下用高速抛光机配合2#垫将地面抛干抛亮

固化反应属于化学反应，受固化温度影响很大，温度增，反应速度加快，凝胶时间变短;凝胶时间的对数值随固化温度上升大体呈直线下降趋势。但固化温度过高，常使固化物性能下降，所以存在固化温度的上限;必须选择使固化速度和固化物性能折衷的温度，密封固化剂地坪，作为合适的固化温度。按固化温度可把固化剂分为四类：低温固化剂固化温度在室温以下;室温固化剂固化温度为室温~50℃;中温固化剂为50~100℃;高温固化剂固化温度在100℃以上。

#### 产品特点：

- 1.坚硬：经混凝土渗透密封固化剂处理后的地面，莫氏硬度将达到8，提高40%；
- 2.耐磨：将混凝土固化成一个坚硬的实体 增加硬度和密实度，高强度耐磨、耐压性能
- 3.防尘：在混凝土形成一个无尘、致密的整体，控制了混凝土灰尘从表面空隙中析出
- 4.防滑：在混凝土表面形成一个坚固、致密的整体，盐碱成份不会从表面析出。彻底防滑
- 5.抗压：抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%，抗折强度提高3倍以上
- 6.抗渗：在混凝土表面起到的密封、有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土
- 7.抗风化：.能有效阻止氯离子的通过.使用寿命达几十年都不老化使用年限达20年以上
- 8.光亮：经处理后会呈现高光泽，使用越久光泽度越好。
- 9.环保：无色、无臭、没毒 不燃。

密封固化剂地坪厂-事通地坪(在线咨询)-密封固化剂地坪由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司有实力，信誉好，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进事通地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事环氧地坪施工，天津环氧地坪，环氧地坪施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。