偶联剂－铝酸质 ２５（%）

产品名称	偶联剂－铝酸质 ２５（%）
公司名称	石家庄市新华区太保塑料厂
价格	11.00/公斤
规格参数	有效物质含量:２５（%） 产品规格:３０ 主要用途:活化无机粉体
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄后太保工业区8号
联系电话	86 0311 87771546 13603117502

产品详情

有效物质含量　　２５（%）　　产品规格　　３０
主要用途　　活化无机粉体
铝酸脂偶联剂产品使用说明一、主要作用与用途用于表面活化改性处理：目前其主要用于：1、各种聚氯乙烯（ pvc ）制品填充料的表面改性。2、各种聚烯烃制品的填充剂生产。（ pe 、 pm 、 pp 母料）。3、橡胶及各种塑料制品的填充料的表面改性。4、橡塑共混材料。5、各种有机、无机填料、颜料的表面改性。[轻、重质碳酸钙、滑石粉、钛白粉、高岭土、陶土、碳黑、涂料、油墨、阻燃剂、粘合剂、pp、pe、pvc等 。二、质量标准：外观：白色或半透明腊状固体。熔融温度（°C）： 60-70降粘值 % ：≥ 98 活化度 % ：≥ 96挥发份 % ：≤ 0.15 杂质黑点数 : ≤ 1热分解温度 :310°C 毒性试验 :ld50>3200mg/kg三、用法与用量：1． 预处理法：先将填料在高速混合机内预热至 110-130°C、除去水分、然后投入偶联剂，高速搅拌约5 分钟后出料。2． 直接加入法：若填料水份低于 0.5%， 直接加入偶联剂。3． 参考用量：铝酸脂偶联剂聚氯乙烯填料 0.5 － 1.3%铝酸脂偶联剂聚乙烯 abs 橡胶填料 0.7 － 1.2%铝酸脂偶联剂聚丙烯填料 0.5 － 1%铝酸脂偶联剂超细橡、塑填料 0.8 － 2%四、保质期： 30 个月（ 40 °C以下，置干燥、阴凉避光处）。五、包装：1、 内包装 1kg 塑料薄膜袋。2、 外包装为 20kg 纸箱。3、 根据用户要求包装。