

铜陵带图案彩色地面,塑胶彩色地面,epdm彩色颗粒原料,

产品名称	铜陵带图案彩色地面,塑胶彩色地面,epdm彩色颗粒原料,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	54.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-312 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

带图案彩色地面epdm橡胶地面是由单组份胶水与epdm颗粒混合后，按要求厚度摊铺在基础面上得到的面层，具有弹性适中、耐磨、耐老化、色彩丰富、不易褪色等特点。

施工前的准备工作

检查基础是否能施工：基础平整度、排水坡度、密实度(水泥基础标号不能低于C20，沥青基础表面密度实度95%以上)，施工前要保持场地干燥，不能有水。带图案彩色地面

勘测场地面积：了解工程量及工程内容，清点现场材料，计算材料总量够不够完成该工程量，才能在施工过程中正确搭配使用材料，不会导致工程结束时材料不够或有较多剩余。

施工工艺要求：施工分类有两种施工工艺：机械摊铺和手工铺装。表面预处理在符合要求的基础上，不能存在任何脏物、尘土、水、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增其与地面的粘接能力。铜陵带图案彩色地面,塑胶彩色地面,epdm彩色颗粒原料,

施工前须做小样试验注意以下问题：a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。施工前的准备工作材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料准备。施工人员要求标场球场施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。施工：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。场地厚度要求一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mmePDM橡胶颗粒和面层5mmePDM颗粒。

施工注意事项(手工)：佳施工温度15-35，温度过或过低，影响施工。使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。混料搅拌要充分均匀。每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。底层黑色epdm橡胶颗粒：胶水=8：1;如是epdm颗粒做底，epdm颗粒：胶水=7:1，面层epdm颗粒：胶水=6：1，催化剂

一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

优点分析：epdm彩色颗粒有多种颜色可选，可设计成五彩缤纷的图案且接缝平整自然，整体感。epdm胶粒又称为三元乙丙胶粒，具有很强的抗紫外线能力，即使在烈日曝晒下，亦能保持色泽稳定，不会褪色。epdm球场面层具有良好的弹性，安性、舒适性。对提高运动速度及对运动员的关节有很好的减震保护作用。epdm球场面层加入防霉原料，性能稳固，是无毒环保产品。epdm球场面层的厚度为5—13mm，不同厚度的弹性黑色基础层，可适应各类运动场所要求的相对平衡下的安标准，并提高运动的趣味性和多功能性。整体施工，无接缝，表面美观大方，雨季疏水快，保持面层干爽。维护简单，用清水和普通清洁剂即可除去污垢。

epdm材料：epdm颗粒的颜色：质优的epdm颗粒颜色内外一致，色泽艳丽，明亮。epdm颗粒的性能：质优的epdm颗粒具有良好的物理性能，可以拉伸到程度而不断裂。epdm颗粒的形状：质优的epdm颗粒呈棱形，切面整齐无粉尘。epdm颗粒的特点：环保、弹性、抗紫外线、度透水、透气、耐磨、平整度佳。

塑胶彩色地面