

# 木材防霉剂 木材防腐防霉剂

产品名称	木材防霉剂 木材防腐防霉剂
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:丽源 型号:FB-36 产地:广东省
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

## 产品详情

FB-36木材防霉剂是由我司针对CCA和ACQ防腐木材在潮湿高温的环境容易长霉的缺陷而推出的新产品。FB木材防霉剂可同CCA木材防腐剂混合进防腐罐处理，防腐防霉同时处理减少工序，方便快捷节约成本。对本剂通过多次室内和野外试验证明木霉菌、黑曲霉菌、变色曲霉、枝孢霉、桔青霉、害虫均有显著的防止效果，完全可以代替氯酚钠使用。

CCA和ACQ防腐剂对腐朽菌具有很好的效果，而对霉菌和变色菌效果不大，用CCA或ACQ处理的木材如不经过二次窑干或自然风干而直接运输或储存，在一定的温度下非常容易长霉。FBT防霉剂的产生正好填补了CCA、ACQ防腐剂的缺陷，使防腐木材更加完美，由于CCA/ACQ能够对木材进行深层防腐；FB能与木材纤维紧密结合，增强表面防霉，防水、防污，因此对木材来说，这样的黄金组合能提供更出色的竹木保护作用。

### 二、性能特点：

本剂是以对人畜高效低毒的有机物构成，药剂本色为白色乳剂，用水稀释后为乳白色的乳浊液，溶解于水及CCA、ACQ防腐剂的水溶液。木材经本剂处理后保持本色。被处理的木材无气味，性质稳定，对操作者和环境来说都是很安全的，已经通过广州市卫生检验中心检测，为实际无毒级。有效成分为：65.0%

适用范围：防腐木、新鲜锯材、橡胶木、杉木、樟子松及竹木制品防霉、防虫处理，及干燥之前储存、运输。

### 三、使用方法:

- 1：采用真空加压工艺处理，将FB木材防霉剂与ACQ/CCA混合使用，每吨工作溶液加入FB防霉剂2-3公斤。
- 2、新鲜锯材的处理：按1:100-150的比例用水稀释,搅拌均匀,浸泡或喷涂木材即可。

- 1、按操作规程将CCA或ACQ防腐剂浓缩液按比例稀释成工作溶液，并计算或测量出工作溶液的体积重量。
- 2、每吨CCA或ACQ的工作溶液加入FB防霉剂2 - 3公斤，搅拌均匀。如果被处理的木材含水率超过40%，则需再增加防霉剂的量。
- 3、处理好的木材可长时间在室内放置，如在室外放置，初期须防止雨淋，以免木材表面的防霉剂流失。
- 4、然后通过压力、浸泡、涂刷或喷洒等方式处理木材。溶液的配制  
配制1%的溶液，需要要1Kg防霉剂和99Kg水均匀混合。

真空加压法建议使用浓度为1%-1.5%，用真空加压法处理木材中活性防霉防腐成份的保持量应在4kg/m<sup>3</sup>以上。浸泡法建议使用浓度为2%-5%，浸泡时间5-10分钟。

刷法建议使用浓度为3%-8%，涂刷面积约30平方/ KG。

喷雾器喷雾时使用浓度为5%-10%，喷雾面积约40平方/ KG。