

耐火砖高铝粘土刀口砖T38T39 厂家现货 小刀口斧型T19T20楔形砖

产品名称	耐火砖高铝粘土刀口砖T38T39 厂家现货 小刀口斧型T19T20楔形砖
公司名称	河南郑耐高温材料有限公司
价格	980.00/吨
规格参数	品牌:华豫郑耐 型号:T19T38T20T39 产地:河南新密
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇东店村六组
联系电话	0371-88151689 13007516096

产品详情

斧头砖和刀口砖的区别 斧头砖又称为斧型耐火砖,分为大斧头和小斧头,是归于竖楔形耐火砖,大斧头尺度:230*114*65*55(mm),代号T19;小斧头尺度是:230*114*65*45(mm)代号为T20。斧头耐火砖T-19/T-20是厚楔形砖中运用比较广泛的一种耐火砖。耐火砖的尺度为230mm×114mm×65/55mm,T-20:230mm×114mm×65/45mm体织约为1560

cm³。依据其耐火砖成分的不同T-19/T-20砖可以分为粘土砖、半硅砖、硅砖、轻质粘土砖(LZ)-65,(LZ)-55,(LZ)-48等几种。T-19/T-20耐火砖在工业窑炉中首要运用在炉门、拱等处。在砌筑拱和炉门时,T-19砖常与T-3以及拱角砖T-52(T-51,T-53等)合作运用。高铝质斧头砖T-19/T-20也分为三个等级,按高铝砖中Al₂O₃含量一般分红四个等级:特级铝含量:大于等于80%;一级:Al₂O₃含量为75%;二级:Al₂O₃含量为:60~75%;三级:Al₂O₃含量为48~60%。高铝砖也是窑炉常用的耐火砖之一,河南郑耐高温材料有限公司生产出售的高铝砖首要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风机、反射炉、回转窑内衬。此外,高铝砖还广泛地用做平炉蓄热式格子砖、浇注系统用的塞头、水口砖等。但高铝砖价格要比粘土砖高,故用粘土砖可以满足要求的当地就不用运用高铝砖。粘土斧头砖T-19/T-20归于弱酸性耐火材料。因为化学构成的动摇规模较大,出产方法不一样,烧成温度的差异,使粘土砖的性质改动较大。一般粘土砖依据构成中Al₂O₃含量的多寡分为(NZ)-40、(NZ)-35、(NZ)-30三种产品。粘土砖的耐火度在1600 以上,可是荷重软化初步温度很低,在1250~1300 ,并且荷重软化初步温度和终了温度(即40%变形温度)的间隔很大,这个间隔约为200~250 。粘土砖这一性质非常首要,它使得粘土砖尽管具有不太高的耐火度,但仍能适用于很多高温热工设备。粘土砖的耐急冷急热性较好,在850 水冷次数可达10~25次。粘土砖能反抗弱酸性渣腐蚀,对碱性渣的抗力稍差,增加Al₂O₃的含量,可以提高抗碱性渣的才能。侧厚楔形砖T-38/T-39耐火砖(刀口砖)运用比较广泛。其标准尺度为T-38:230mmx114mmx65/55mm,T-39:230mmx114mmx65/45mm,耐火砖的体积约为1560mc³。

依据其原料的不同可分为高铝砖、粘土砖、半硅砖、硅砖、轻质粘土砖,(LZ)-65(LZ)-55(LZ)-48等几种。T-38/T-39耐火砖在工业窑炉中首要用于砌筑拱、炉门等。

刀口耐火砖的也是相同的分为大刀口T38和小刀口T39。归所以侧楔形砖,大刀口尺度是:230*114*65*55(mm),代号T38;小刀口尺度是:230*114*65*45(mm),代号T39。根据以上内容可以得知斧头砖和刀形砖都分为大小两种类型,尺寸一样,斧头砖属于竖楔形(长的两端一大一小),刀形耐火砖为侧楔形,(宽的两端,一大一小),由于两者尺寸一样,如果客户订购耐火砖时时只提供了砖的尺寸230*114*65

*55 (mm) 和理化指标，是不能区分是哪种产品，建议在业务在和客户洽谈业务时要详细沟通，可麻烦下客户提供一下图纸，或者确定一下是哪种砖形 (T系列)。