

河流桌树脂胶水 家具桌面滴胶 高硬度高透明水晶胶 河流桌胶水

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 河流桌树脂胶水 家具桌面滴胶 高硬度高透明水晶胶 河流桌胶水 |
| 公司名称 | 深圳市艺美佳滴胶有限公司 |
| 价格 | 43.00/kg |
| 规格参数 | 艺美佳:0 209A-6:3:1 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区井山路18号102 |
| 联系电话 | 0755-27063380 18923480502 |

产品详情

209A/B6为环保型环氧树脂胶，韧性好、粘度低、流平性好、消泡性能好；可常温或中温固化，固化速度适中；固化物透明度佳，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；具有良好的耐溶剂性、防尘防水性能。

一、产品用途

- 1、适用于各种河流桌、树脂工艺品、瓷砖等的表面披覆和封装；
- 2、电子元气件的透明灌封。

二、外观及物性：

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| 型号 | 209A6 | 209B6 |
| 外观 | 无色至紫色透明液体 | 无色至紫色透明液体 |
| 粘度（40℃，mpa.s | 450-600 | <50 |
| 比重（g/cm ³ ） | 1.05-1.1 | 0.90-1.05 |
| 有效期 | 六个月 | 六个月 |

三、使用及固化工艺：

- 1、配比：A : B = 3 : 1 (重量比)
- 2、可使用时间：25℃，100g 4-5小时。
- 3、表干时间：25℃，4-6小时
- 4、固化工艺：常温25℃，72小时完全干透：

四、注意事项：

- 1、本品在混合后就开始逐步固化，粘度会逐渐上升，且会放出热量。
- 2、一次配胶量越多，固化速度越快，放热量越大，所以应控制一次配胶量，以免由于固化速度快而缩短可使用时间，混合后的胶水要在短的时间内使用完。
- 3、有极少数人长间接触胶水会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净。
- 4、做有颜色的产品应预先在209-6A中调好所需要的颜色再和209-6B剂按3:1的比例混合搅匀后施工操作。
- 5、在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

五、固化后特性：

| 产品特性 | 单位 | 数值 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|
| 硬度 | SHORE D | 85-88 |
| 抗压强度 | Kg/mm ² | 22-25 |
| 冲击强度 | Kg/mm ² /cm ² | 8-9 |
| 吸水率 (25℃ *24小时) | % | 0.1 |
| 弯曲强度 | Kg/mm ² | 14-15 |

六、储存：

远离明火，于阴凉干燥处密封保存，存放环境温度不宜太高，10-30℃，湿度70%以下，过期后，如经试验合格，仍可继续使用。产品包装：20KG/箱

