

喷涂聚脲弹性体防水涂料爱迪斯

产品名称	喷涂聚脲弹性体防水涂料爱迪斯
公司名称	横市商源五金经营部
价格	9.50/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

- 1、 屋面：各种新旧平斜面及天沟檐口，特别适用不规则形状部位之防水防渗。
- 2、 地面建筑：厕浴间、厨房、水池及外墙的防水防潮饰面。
- 3、 地下建筑：内外墙、底版、地下隧道、电梯间等。
- 4、 与各种防水卷材或防水涂料复合使用，提高防水效果和耐用年限。
- 5、 与SBS防水卷材复合使用，防水效果可达25年以上。
- 6、 地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔等自来水厂的防水工程；各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等

一．工艺特征：

干粉状环保型涂料，加水搅拌后即可使用，涂料不流淌性好，特别适用于大批量浸涂工艺。涂层敷着加强，无气泡，不开裂。浇注后涂层呈壳状剥落。铸件不粘砂，表面光洁。

二.适用范围：

适用于消失模工艺生产。

三．使用方法：

1按涂料重量加入70%的左右水（1kg涂料加0.7kg左右水），搅拌1小时后即可涂刷（中速或低度搅拌**，气泡少）。加水量可根据涂刷情况定，但加入量不能太多。否则涂料太稀，涂层厚度达不到要求。加水量太少，粘度大，难涂刷，且涂层不易均匀，厚薄不一。

2 要根据工艺情况，一般刷2—3遍。低负压厚大件可刷三遍，涂层厚度在1毫米以上。

3 采用浸涂工艺的加水量在80 % 左右，应在低度速搅拌下进行。适当的粘度，浸涂2遍即可达到合适的厚度（0.8—1.2mm）

四.常见问题:

1 机械粘砂.本涂料耐火度高,绝不会发生化学粘砂.但透气性好,如果负压过高钢水会穿透涂层引起机械粘砂,建议负压在-0.03~0.04。涂料层要刷得薄而均匀,内浇道口适当刷厚点。

2 碳缺陷。薄壁件浇注温度低,容易产生皱皮,流线状残炭等。一般温度可控制在1550度左右。