TPU 1350D TPU 1350D

产品名称	TPU 1350D TPU 1350D
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

科思创的热塑性聚氨酯(TPU)可以在用于加工热塑性塑料的标准设备上加工。注塑、挤出和吹塑是最常用的TPU加工技术。对于所有加工类型，我们建议使用现代化的节能设备和精确控制，以确保卓越成果和经济高效的环保操作。

1350D牌号简介：良好的耐磨性；挤压；高熔融稳定性；不透明到半透明；珠；气动软管

厂家：德国科思创

类别：TPU-酯

用途：管道;

颜色：半透明,不透明

加工条件：挤出性能特点：耐磨; 熔体稳定性高;

技术参数	额定值	单位	测试方法
物理性能			
密度	1.24	g/cm	ISO 1183
	额定值	单位	测试方法
机械性能			
邵氏硬度			ISO 868
邵氏 A，23°C	96		ISO 868
邵氏 D，23°C	50		ISO 868
耐磨性			
23°C	30.0	mm	ISO 4649-A
	额定值	单位	测试方法

薄膜			
拉伸强度			ISO 527-3/200
断裂，23°C	50.0	MPa	ISO 527-3/200
100% 应变，23°C	15.0	MPa	ISO 527-3/200
300% 应变，23°C	31.0	MPa	ISO 527-3/200
拉伸应变			
断裂，23°C	420	%	ISO 527-3/200
弹性体	额定值	单位	测试方法
撕裂强度 2			
23°C 2	120	kN/m	ISO 34-1
压缩形变			ISO 815
23°C，72 hr	25	%	ISO 815
70°C，24 hr	50	%	ISO 815
冲击性能	额定值	单位	测试方法
Impact Resilience（23°C）	31	%	ISO 4662