

TPU 9370AU 聚醚TPU

产品名称	TPU 9370AU 聚醚TPU
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

TPU(热塑性聚氨酯弹性体)9370AU/科思创/物性表参数

Desmopan 9370AU

热塑性聚氨酯弹性体 (聚醚)

Covestro - PUR

产品说明:

Extrusion- and injection molding grade; with special UV stabilizers; very good hydrolysis and microbial resistance; good low-temperature flexibility; free from plasticizers; high moisture vapor transmission rate; Application; breathable films; Films; Sports shoe soles; hard - soft systems

添加剂	紫外线稳定剂
特性	High Moisture Vapor Transmission低温下的柔性抗微生物耐水解性耐紫外光安定化
用途	薄膜体育用品鞋类
RoHS 合规性	RoHS 合规
加工方法	挤出注射成型
物理性能	额定值
密度	
23 ° C	1.06
--	1060
硬度	额定值

肖氏硬度 (邵氏 A, 1 秒, 23 ° C)	70
机械性能	额定值
拉伸应力 4	
断裂, 23 ° C	26.8
100% 应变, 23 ° C	2.90
300% 应变, 23 ° C	5.50
拉伸应变 4 (断裂, 23 ° C)	790
Tensile Storage Modulus	
-20 ° C	125
20 ° C	11.0
60 ° C	9.00
抗磨损性 (23 ° C)	69.0
弹性体	额定值
撕裂强度 5 (23 ° C)	39.0
压缩永久变形	
23 ° C, 72 hr	22
70 ° C, 24 hr 6	45
70 ° C, 24 hr 7	36
Rebound Resilience	63
注射	额定值
干燥温度	< 80
加工 (熔体) 温度	190 到 210
模具温度	20 到 40
挤出	额定值
干燥温度	
熔体温度	175 到 210