

原厂原包PC/ABS SG-5009F韩国LG

产品名称	原厂原包PC/ABS SG-5009F韩国LG
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:高光泽 型号:无卤阻燃 产地:防火阻燃
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

原厂原包PC/ABS SG-5009F韩国LG

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001RF

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001RFD

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001RFG

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001RFH

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001RFL

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001RFP

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001RFT

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5001TF

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5006FH

华韵公司原厂原包高耐冲 阻燃级 高流动PC/ABS 韩国LG GN5007FH

PC/ABS 基础创新塑料SABIC 优点： 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。5、机械性能的***平衡6、

低温时也具备高冲击强度7、室内紫外线稳定性8、较高的热变形温度（80~125℃）9、耐燃性（UL94V-B）10、色彩范围广泛11、易于注塑和挤塑，吹塑加工12、良好的电镀性13、一般密度在1.05-1.20间

PC/ABS注塑模工艺条件:干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110℃，2~4小时。熔化温度:

230~300℃。模具温度:50~100℃。注射压力:取决于塑件。注射速度:尽可能地高。化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。