



缘性等特点；能够适应不同工作条件的需求。

### 双组份聚硫密封胶主要技术指标

1、双组份聚硫密封胶外观：A组分为灰白色均匀膏状物 B组分为黑色均匀膏状物

2、双组份聚硫密封胶固含量：

3、双组份聚硫密封胶密度：1.6(g/cm<sup>3</sup>)

4、双组份聚硫建筑密封胶混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)

5、紫外线照射出雾性：无

双组份聚硫建筑密封胶的配制：

把桶内1桶白色聚硫膏（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。具体做法如下：将双组份聚硫密封胶A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例 A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)，将两个组份混合均匀,即可使用