

醇酸调和漆 醇酸油漆 醇酸防腐涂料

产品名称	醇酸调和漆 醇酸油漆 醇酸防腐涂料
公司名称	保定金诺信化工涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:醇酸防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆 品牌:金诺信
公司地址	博野县小店村博保路221号
联系电话	0312-8367222 13994245420

产品详情

类型	醇酸防腐涂料	按溶剂类型分	油性漆
品牌	金诺信	颜色	各色
单件净重	15000 (g)	保质期	12 (个月)
总固含量	55%	干燥时间	1h
耐水性	优异	包装规格	桶装

简介及用途由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入颜料、溶剂、防沾剂、催干剂等组成。可广泛用作桥梁、钢结构、铁塔、车辆设备各种钢铁设施及木制品表面涂装。产品特性具有良好的光泽和物理机械性能，可在常温下干燥，也可低温烘干。基本数据颜色 各色混合比率 单组分固体含量 55%比重 1.12涂装膜厚 干膜：25~45 μm / 道 湿膜：50~90 μm / 道涂覆率理论值：7.5平方米 / 升 35 μm 实际值：与表面处理，外界环境，施工方法等多种因素有关储存温度 -10 ~ 40 储存期限 1年闪点 40 以上施工数据混合使用期温度 $\leq 5 \leq 10 \leq 20 \leq 30$ 混合使用期(h) $\leq 16 \leq 8 \leq 6$ 施工方法 无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂无空气喷涂推荐喷嘴尺寸 0.021~0.027mm出口压力 100~150kg / cm^2 稀释比率 0~10%(体积比)稀释剂 x-7稀释剂施工温度 5 ~40 干燥时间温度 $\leq 10 \leq 20 \leq 30$ 涂装间隔指触干燥(h) $\leq 2 \leq 1 \leq 1$ 最小涂装间隔(h) $\leq 24 \leq 24 \leq 24$ 最大涂装间隔(day) $\leq 7 \leq 7 \leq 7$ 涂装配套适用上涂 醇酸底漆、酚醛底漆