

优势供应 POM 500AF/陶氏杜邦 耐磨润滑 长沙现货 当天发货

产品名称	优势供应 POM 500AF/陶氏杜邦 耐磨润滑 长沙现货 当天发货
公司名称	长沙市塑瑞塑胶有限公司
价格	.00/25KG/包
规格参数	品牌:陶氏杜邦 型号:500AF 产地:美国
公司地址	湖南省长沙市天心区赤岭路279号原规划局大楼-992
联系电话	0731--86914875 15200817662

产品详情

长沙市塑瑞塑胶有限公司

原料供应/水口回收

%破裂点拉伸变形量 122 ASTM D-638 190 %弹性系数 23 ASTM D-638 2890
MPa挠曲系数 -55 ASTM D-790 3730 MPa挠曲系数 23 ASTM D-790 2410
MPa挠曲系数 70 ASTM D-790 1380 MPa挠曲系数 100 ASTM D-790 830
MPa挠曲系数 122 ASTM D-790 585 MPa挠曲变形强度 23 ASTM D-790 72
MPa压缩应力 23 ,1%变形 ASTM D-695 31 MPa压缩应力 23 ,10%变形 ASTM
D-695 90 MPa抗剪强度 23 ASTM D-732 55 MPa挠曲疲劳忍耐限度
50%RH,23 ,106周期 ASTM D-671 24 MPa负载变形量 140kg/cm²,50 ASTM
D-621 0.6 %抗拉伸冲击强度 长试片23 ASTM D-1822 66 kj/m²IZOD冲击试验
缺口-40 ASTM D-256 32 j/mlZOD冲击试验 23 ASTM D-256 37 j/m电气性能
介电常数 50%RH,23 ,102 ~ 106Hz ASTM D-150 3.1 .cm介电因数
50%RH,23 ,106Hz ASTM D-150 0.009 ---抗电弧 3.1mm ASTM D-495 183
sec介电强度 瞬间Short time(2.3mm) ASTM D-149 15.8 kv/mm容积电阻率
23 ,0.2%含水量 ASTM D-257 3 × 10¹⁶ .cm热性能 自燃性 --- UL 94 HB
---线性热膨胀系数 -40 ~ 29 ASTM D-696 10.4 10⁻⁵m/m 线性热膨胀系数
60 ~ 104 ASTM D-696 12.2 10⁻⁵m/m 热畸变温度 1.8MPa ASTM D-648 118
热畸变温度 0.5MPa ASTM D-648 168 熔点 --- ASTM D-2133 175

POM 500AF 美国杜邦公司 物性数据 原料描述部分 规格级别：注塑级
以德为本，以诚取信，以诚信为根本，以质量为基础，以速度求效益”的经营方针来满足广大
客户的需求；各逸公司将不断开拓市场，切实服务，秉承客户至上，品质第一，欢迎国内外客商来人、
电话、电子邮件联系和共创双赢。

加工特性：一般等级 添加20% TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相
可提供各类认证报告 UL认证、FDA认证、材质证明、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安
全资料表(MSDS)。选择我们，我们将与您真诚合作，共同发展，始终秉承客户至上，品质至上的宗旨！

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水量
24小时浸渍 ASTM D-570 0.20 %吸水量 50%相对湿度 ASTM D-570 0.18 %吸水量
浸渍平衡点 ASTM D-570 0.72 %物理性能 模收缩 3.2mm --- 1.9-2.2 %比重 ---
ASTM D-792 1.54 ---机械性能 洛氏硬度 --- ASTM D-785 78 M scale洛氏硬度 ---
ASTM D-785 118 R scale拉伸强度 -55 ASTM D-638 74 MPa拉伸强度 23
ASTM D-638 48 MPa拉伸强度 70 ASTM D-638 32 MPa拉伸强度 100 ASTM
D-638 23 MPa拉伸强度 122 ASTM D-638 19 MPa破裂点拉伸变形量 -55
ASTM D-638 10 %破裂点拉伸变形量 23 ASTM D-638 15 %破裂点拉伸变形量
70 ASTM D-638 40 %破裂点拉伸变形量 100 ASTM D-638 160