

## PPST611M(吹瓶透明度好)

产品名称	PPST611M(吹瓶透明度好)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	14.80/KG
规格参数	台湾:食品级 聚福:吹瓶 ST611M:高透明
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

PPST611M(吹瓶透明度好)

PP ST611M , 吹瓶PP

Globalene ST611M 物性表

由 Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. 提供

产品说明：

Globalene ST611M是一种聚丙烯无规共聚物（PP无规共聚物）材料。该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:injection stretch blow molding、吹塑成型或片材挤出成型。Globalene ST611M的主要特性有: 共聚物 耐冲击 透明度 典型应用领域包括: 薄板 瓶子

总体  
材料状态

已商用：当前有效  
资料 1

Technical Datasheet (English)  
搜索 UL 黄卡

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. Globalene  
供货地区

北美洲 ; 亚太地区  
特性

Good Printability ; 耐低温冲击 ; 清晰度 , 高 ; 无规共聚物  
用途

片材 ; 瓶子  
形式

粒子  
加工方法

Injection Stretch Blow Molding ; 吹塑成型 ; 片材挤出成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度 / 比重

0.900

g/cm

ASTM D792

熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 230 ° C / 2.16 kg )

1.8

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动

1.7

%

ASTM D955

机械性能

抗张强度 ( 屈服 )

29.4

MPa

ASTM D638

伸长率

断裂

620

屈服

13

弯曲模量

1050

ASTM D790

硬度

洛氏硬度 (R 级)

81

ASTM D785

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

59

J/m

ASTM D256

热性能

Heat Deflection Temperature

80

ASTM D648