

防火ABS台湾奇美PA-764B 耐热性ABS 电视机外壳专用料

产品名称	防火ABS台湾奇美PA-764B 耐热性ABS 电视机外壳专用料
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:ABS 性能:防火 用途:电视机外壳
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

abs是什么材料

ABS材料是目前产量zui大，应用zui广泛的聚合物，种用途极广的热塑性工程塑料

原厂原包防火ABS台湾奇美PA-764B 耐热性ABS 电视机外壳专用料产品介绍

ABS/PA-764B/台湾奇美

生产企业：台湾奇美

原料描述部分规格级别耐热 其它 其它

该料用途计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等

备注说明产品特性：UL94 1/10" V-0，1/8" 5VA，耐光性，耐热性

ABS台湾奇美PA-764B物性表

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重		ASTM D-792	1.16	23/23
	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	3.0	g/10min
机械性能	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	20	kg.cm/cm

	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.7	ft.lb/in
	引张强度		ASTM D-638	430	kg/cm2
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	15	kg.cm/cm
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.2 × 105	lb/in2
	弯曲强度		ASTM D-790	660	kg/cm2
	弯曲强度		ASTM D-790	9370	lb/in2
	洛氏硬度		ASTM D-785	102	R
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	2.8	ft.lb/in
	伸长率		ASTM D-638	20	%
	引张强度		ASTM D-638	6100	lb/in2
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.3 × 104	kg/cm2
热性能	热变形温度		ASTM D-648	96(205)	
	热变形温度		ASTM D-648	81(178)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	214	
	燃烧性	File No. E56070 UL&C- UL		1/10"V-0 , 1/ 8"5VA	
	维卡软化点		ASTM D-1525	101	

针对ABS是什么材料这个问题，相信大家对abs都有了更深入的了解，其实abs就是一种用途极广的热塑性工程塑料，是很多电子产品的原料