ACQ木材防腐防虫剂

| 产品名称 | ACQ木材防腐防虫剂 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 佛山丽源化工有限公司 |
| 价格 | 16.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:丽源 型号:ACQ-D 用途:防腐,防虫 |
| 公司地址 | 南海区丹灶镇庄边大道 |
| 联系电话 | 18820865553 |

产品详情

木材防腐防虫剂ACQ防腐剂能有效杀灭、抑制真菌、霉菌,蛀虫和白蚁,且与木材纤维固化能力强,不易流失,能起到长期的保护作用,经ACQ处理的木材使用寿命可达到四十年以上,在澳洲标准中可用于H5的木材危害等级。

【理化指标】

| | 指标 |
|----------------|-------------|
| 外观 | 深蓝色绿光液 |
| | 体 |
| 水溶性及稳定性 | 在水中的溶解性 |
| | 完全互溶 气味 |
| | 氨味 黏性 微黏性 |
| PH值 | 8 ~ 9 |
| 密度 (20 .g/cm3) | 1.10 ~ 1.25 |
| 有效物含量(%) | 15 ± 1 |
| 活性成分的质量分数/% | 15.0 ~ 16.2 |

【性能特点】

- 1、具有很强的防腐、防霉、防虫、防裂的性能;
- 2、环保无毒、不含砷、铬、酚等对人畜有害的物质。
- 3、对木材具有良好的渗透性,可用来处理大规格、难处理的木材和木质品;

- 4、具有长效、性抗流失性、赋予木材的防腐、防霉、防虫、防白蚁等性能。
- 5、按规定使用ACQ处理木材,可使木材30-40年不腐朽、不虫柱、不受白蚁破坏。

【应用范围】广泛用于:室内家具、凉亭、木屋、枕木、海洋用材、园林建筑、古建筑、桩木、栅栏、 根雕、露台、户外木/竹制品和建筑防腐防虫功能处理。

【使用方法】

常规用: 真空加压 浸泡 涂刷、实际使用的溶液有效浓度根据环境和用途而定。

- 1、 真空加压法是有效的防腐办法,将ACQ按照4%的比例(1:25兑水)压力不小于1.5mp,时间不小于8小时
- 2、常压浸泡法将ACQ按照 10%浓度的溶液 (1:9兑水)浸泡时间为8-14小时
- 3、喷涂法可将ACQ-D配制成12-15%浓度的溶液(1:6-8),喷涂2-3遍效果