

PMMA法国阿科玛HFI-7

产品名称	PMMA法国阿科玛HFI-7
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:HFI-7 性能:抗撞击性高耐气候影响
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Altuglas HFI-7 物性表

基本材料编号	E106635-218392
形式	颗粒
多点数据	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
物理性能额定值单位制测试方法	1.17
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)	11
收缩率 - 流动	0.20 到 0.60

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.33
硬度额定值单位制测试方法	65
机械性能额定值单位制测试方法	48.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	25
弯曲模量 (23 ° C)	2300
弯曲应力 (23 ° C)	72.0
压缩应力 (23 ° C)	72.0
冲击性能额定值单位制测试方法	3.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	35
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	3.2
热性能额定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	88.0

1.8 MPa, 未退火	83.0
维卡软化温度	90.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 23 ° C)	8.0E-5
比热	2090
电气性能额定值单位制测试方法 表面电阻率	> 1.0E+14
体积电阻率	> 1.0E+15
介电强度	18
介电常数 (60 Hz)	3.80
耗散因数 (1 MHz)	0.040
可燃性额定值单位制测试方法 UL94V-0	HB
折射率 折射率额定值单位制测试方法	1.490

透射率

92.0

雾度

1.5