

# 常州PJ400遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 自主生产

产品名称	常州PJ400遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 自主生产
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	24.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

常州PJ400遇水膨胀止水胶 单组份止水胶 自主生产

### 一、遇水膨胀止水胶简介：

遇水膨胀止水胶是腾达公司自主生产的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。下面腾达公司就介绍一下遇水膨胀止水胶如何施工：

### 二、挤出止水胶：

1.将止水胶装入胶枪中，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度，用铁丝从胶嘴处伸入胶枪捅破止水胶包装，然后用胶枪将密封胶挤入施工缝内。避免与水接触。  
每支容积为600mL，不同挤出断面下的挤出长度如下：

序号 挤出断面（高×宽）（mm） 挤出长度（m）

a。 10x20 4.5

b。 8×15 6.2

2、止水胶采用专用注胶器挤出，挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞。3、不宜在雨雪天施工。

4、止水胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做（比如涂刷界面剂、固定注浆管等）。

5、止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重新粘贴止水胶，新旧止水胶的搭接长度不小于20mm，搭接部位应粘贴牢固、紧密，搭接处不得留有缝隙。

### 三、养护固化：

1、施工环境温度宜选在5—40℃。5℃以下，受湿度影响，硬化时间会延长；40℃以上，下垂度会增加。施工时环境温度不宜低于-10℃或高于50℃。

2、止水胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。在止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

### 四、成品保护：

1、在止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。

2、外露部分的止水胶宜进行临时覆盖保护。

3、如果从止水胶施工到第二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使止水胶剥离，应在浇注混凝土前必须加以修补。

腾达公司提示您修补方法如下：用钉子固定剥离处的止水胶；除去积水，再除去需要剥离的止水胶，重新施工。