

PTFE 美国杜邦 850A

产品名称	PTFE 美国杜邦 850A
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:850A
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

材料标示>PTFE-FR<材料形状颗粒状阻燃等级V-0材料特性

低温韧性

符合规定

UL

UL档案号E54681物理性能测试标准数据单位比重 ASTM D7922.16g/cm收缩率 垂直ASTM D9952.7%吸水率 23 ° C 24hrASTM D5700.01%堆积密度 ASTM D48940.9g/cm硬度测试标准数据单位洛氏硬度 R(Scale)ASTM D78558邵氏硬度A ASTM D224098邵氏硬度D ASTM D224057.5机械性能测试标准数据单位拉伸强度 23 ° C27.6MPa伸长率 23 ° C300%泊松比 0.46弯曲模量 23 ° CASTM D790496MPa悬臂梁缺口冲击 23 ° CASTM D256189J/m摩擦系数 动态ASTM D37020.1摩擦系数 静态ASTM D37020.065极限压力速度 0.042热性能测试标准数据单位熔融温度 327 ° C线膨胀系数 流动ASTM D6960.00079cm/cm/ ° C导热系数 JIS R26180.25W/m/K比热 1200J/kg/ ° C比热 150 ° C1300J/kg/ ° C比热 20 ° C1400J/kg/ ° C使用温度 260 ° C电气性能测试标准数据单位体积电阻 ASTM D2571.0E16 .cm表面电阻 ASTM D2571.0E18绝缘强度 ASTM D14930KV/mm介电常数 1MHzASTM D1502.1耗散因数 1MHzASTM D1500.0001耐电弧性 ASTM D495300s阻燃性能测试标准数据单位防火等级 澄清色 0.75mmUL94V-0防火等级 澄清色 2.9mmUL94V-0氧指数 ASTM D286395%