

氯丁胶乳防水砂浆厂家 氯丁胶乳砂浆的性能及施工方法

产品名称	氯丁胶乳防水砂浆厂家 氯丁胶乳砂浆的性能及施工方法
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

氯丁胶乳施工方法：

- 1、基面处理：**1.1基层表面应平整、粗糙、清洁，无油污、起砂、空鼓、裂缝等现象。施工前应用高压水冲洗并保持潮湿状态，施工时不得有积水。1.2在钢界面上施工时，基层表面应无油污、浮锈，除锈等级宜为ST3，焊缝和搭接部位，应用氯丁胶乳砂浆找平后，在进行施工。
- 2、配制砂浆：**氯丁胶乳防水防腐砂浆宜采用人工拌合，当采用机械拌合时，应使用立式复式搅拌机。拌制时不宜剧烈搅动；拌匀后，不宜再反复搅拌和加水，配置好的砂浆应在1h内用完。
- 3、使用步骤：**3.1铺抹氯丁胶乳砂浆前应先涂刷氯丁胶乳水泥净浆一遍，净浆按照水泥100-200：氯丁胶乳38-50的比例掺加，根据施工性还需加入适量改性剂，边涂刷边摊铺氯丁胶乳水泥砂浆。若基面毛糙、平整，在满足施工性的条件下，也可直接涂抹配好的氯丁胶乳防水防腐砂浆。3.2砂浆一次施工面积不宜过大，应分条或分块错开施工，每块面积不宜大于12m,条宽不宜大于1.5m,补缝或分段错开的施工间隔时间不应小于24h。坡面的接缝木条或聚氯乙烯条应预先固定在基层上，待砂浆抹面后可抽出留缝条并在24h后进行补缝。分层施工时，留缝位置应相互错开。3.3氯丁胶乳水泥砂浆摊铺完毕后应立即压抹，并宜一次抹平，不宜反复抹压。遇到气泡时应刺破压紧，表面应密实。3.4在立面或仰面上施工时，当面层厚度大于10mm时，应分层施工，分层抹面厚度宜为5-10mm。待前一层干至不粘手时可进行下一层施工。3.5氯丁胶乳防水砂浆施工后12-24h后，宜在面层上再涂刷一层水泥净浆。
- 4、养护：**氯丁胶乳水泥砂浆抹面后，表面干至不粘手时即进行喷雾或覆盖塑料薄膜、麻袋进行养护。塑料薄膜四周应封严，养护周期是潮湿养护7d，再自然养护21d。