

## PEI 基础创新(美国) 2110-1000

产品名称	PEI 基础创新(美国) 2110-1000
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新(美国) 型号:2110-1000 性能:10% 玻璃纤维增强材料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

电气性能	值单位制测试方法	> 1.0E+15
体积电阻率		1.0E+15
介电强度		
0.800 mm, 在油中		34
1.60 mm, 在油中		27
3.20 mm, 在油中		15

## 相对电容率

50 Hz 3.00

60 Hz 3.00

1 MHz 2.90

## 耗散因数

50 Hz 9.0E-4

60 Hz 9.0E-4

1 MHz 2.5E-3

2.45 GHz 4.6E-3

## 漏电起痕指数

-- 150

解决方案 B

100

可燃性测试方法

0.410 mm

V-0

1.90 mm

5VA

灼热丝易燃指数 (3.20 mm)

960

极限氧指数

46

注射精度

150

干燥时间

4.0 到 6.0

建议的水分含量

0.020

料斗温度

80.0 到 120

料筒后部温度

340 到 395

料筒中部温度	350 到 405
料筒前部温度	360 到 415
射嘴温度	350 到 405
加工（熔体）温度	370 到 410
模具温度	140 到 180