

保定厂家灌浆料 筑牛道路紧急抢工王

产品名称	保定厂家灌浆料 筑牛道路紧急抢工王
公司名称	筑牛（河北）新型建筑材料有限公司
价格	90.00/袋
规格参数	品牌:筑牛 型号:zn-9 产地:北京 河北 重庆
公司地址	定州市北方(定州)再生资源产业基地经九路G301号
联系电话	18701588807

产品详情

超早强灌浆料-抢工王

超早强灌浆料（抢工王）

产品特点：

- 1、超早强高强：2小时强度 40Mpa，3小时 60Mpa，24小时 95Mpa
- 2、大流态：流动度可达270-300mm，可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。
- 3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。

4、低温施工性：允许在-20 气温下进行室外施工。

5、绝缘性好：高致密性结构，固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。

6、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。

产品用途

铁路、公路、桥梁、隧道以及各种工业、民用建筑的抢修或灌浆加固的抢修，市政工程的快速抢修、铁路轨枕快速抢修、道路地坪等快速修补！

技术参数

性能项目	监测结果	
竖向膨胀率%	0.02	
流动度 (mm)	270	
抗压强度 (Mpa)	1小时	20
	2小时	40
	3小时	60
	24小时	95

施工说明注：推荐参考用量：2280 ~ 2400kg/m

第一步：基础处理和支模

1、将混凝土表面清理干净，不得有碎石、浮浆、浮灰油污和脱模剂等杂物；

2、在浇灌超早强灌浆料前4小时，应对混凝土基础表面进行充分湿润，浇灌前吸干积水。

3、挡板应支设严密，防止漏浆。

第二步：搅拌及灌浆

1、加水量：按照约11.5%加水量添加；

2、搅拌：超早强灌浆料的搅拌可采用人工搅拌和机械搅拌，采用人工搅拌时，搅拌时间应在5分钟内完成，采用机械搅拌时，搅拌时间一般为2-3分钟；（严禁用手电钻等高转速搅拌）

3、搅拌地点应靠近施工地点，距离不宜拉长；

4、每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证20分钟内将材料用完

5、冬季施工时，超早强灌浆料及搅拌应符合《钢筋混凝土工程及验收规范》的相关规定；

6、现场使用时，严禁在超早强灌浆料中掺入任何外加剂

7、使用完毕，应及时将施工机具冲洗干净，以免时间过长灌浆料凝结在施工机具上。

第三步：养护

1、混凝土浇筑完毕后立即浇水养护，或用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的抢修料上，或洒水养护，每天2-6次。

2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。

第四步：拆模

拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

包装储存

1、包装规格为：25kg ± 0.5公斤/袋。

2、储存：储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为3个月。超期需复检，合格后才可使用。