

# POM韩国工程塑料FU2025注塑级 超韧性 高抗冲击 耐磨级 POM聚甲醛

产品名称	POM韩国工程塑料FU2025注塑级 超韧性 高抗冲击 耐磨级 POM聚甲醛
公司名称	上海焯磊塑化有限公司
价格	32.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

## 产品详情

基本编号

[E41179-231690](#)

[E53664-243434](#)

特性	抗撞击性，良好	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.35
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		6.0
溶化体积流率（MVR）(190 ° C/2.16 kg)		5.20
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)		1.7
机械性能额定值单位制测试方法		1600

拉伸应力 (屈服)	39.0
拉伸应变 (屈服)	12
标称拉伸断裂应变	> 100
弯曲模量	1400
弯曲应力	48.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	19
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	无断裂
热变形温度	76.0
热变形温度	76.0
熔融温度	166
线形热膨胀系数	
流动	1.2E-4

横向		1.2E-4
可燃性(等值测试方法)		HB
冲击强度(等值单位制)		80.0
干燥时间		3.0 到 4.0
料筒后部温度		170
料筒中部温度		180
料筒前部温度		190
射嘴温度		180 到 210
模具温度		< 40.0
注塑压力		50.0 到 100
注射速度		中等
螺杆转速		80 到 120

