

## PEI 基础创新(美国) 8015-BR3218

产品名称	PEI 基础创新(美国) 8015-BR3218
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新(美国) 型号:8015-BR3218
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

物理性能 测试标准 数据 单位

比重 ASTM D792 1.29 g/cm

收缩率 流动 3.20mm ASTM D995 0.40~0.50 %

收缩率 垂直 3.20mm ASTM D995 0.60~0.80 %

熔融指数 337 6.6kg ASTM D1238 2.7 g/10min

机械性能 测试标准 数据 单位

拉伸模量 23 ° C ASTM D638 3300 MPa

拉伸强度 屈服 23 ° C ASTM D638 96 MPa

拉伸强度 23 ° C ASTM D638 89 MPa

伸长率 23 ° C ASTM D638 80 %

弯曲强度 屈服 23 ° C ASTM D790 144 MPa

弯曲模量 23 ° C ASTM D790 3170 MPa

悬臂梁缺口冲击 23 ° C ASTM D256 2085 J/m

热性能 测试标准 数据 单位

热变形温度 未退火 1.80MPa ASTM D648 187 °C