

汕尾电磁流量计

产品名称	汕尾电磁流量计
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/思派
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

SP-LDE汕尾电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的，用来测量电导率大于 $5\mu\text{S/cm}$ 导电液体的体积流量，是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外，还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理，水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。

二、产品特点

全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高、流量测量范围可达150：1

电磁流量计超低EMI开关电源，适用电源电压变化范围大，抗EMI性能好。

采用16位嵌入式微处理器，运算速度快，精度高，可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功耗低。

采用SMD器件和表面贴装（SMT）技术，电路可靠性高。

电磁流量计管道内无可动部件，无阻流部件，测量中几乎没有附加压力损失。

在现场可根据用户实际需要在线修改量程。

测量结果与流速分布，流体压力，温度、密度、粘度等物理参数无关。

高清晰度背光LCD显示，全中文菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂。

电磁流量计具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。（选配）

具有自检与自论断功能。

小时总量计录功能，以小时为单位记录流量总量，适用于分时计量制（选配）

内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量，内部设有不掉电始终，可记录16次掉电时间。（选配）

红外手持操作器，115KHZ通讯速率，远距离非接触操作转换器所有功能（选配）

三、技术参数

公称通径（mm）

（特殊规格可定制）

管道式四氟衬里：DN10 ~ DN1200

管道式橡胶衬里：DN40 ~ DN1200

流动方向：

正，反，净流量

量程比：

150：1

重复性误差：

测量值的 $\pm 0.1\%$

精度等级：

管道式：0.5级，1.0级

被测介质温度：

普通橡胶衬里：-20 ~ +60

高温橡胶衬里：-20 ~ +90

聚四氟乙稀衬里：-30 ~ +100

高温型四氟衬里：-20 ~ +180

额定工作压力：

（高压可定制）

DN6 - DN80：1.6MPa

DN100 - DN250：1.0MPa

DN300 - DN1200 : 0.6MPa

流速范围 :

0.1 - 15m/s

电导率范围 :

被测流体电导率 $5 \mu\text{s/cm}$

电流输出 :

负载电阻

0 ~ 10mA : 0 ~ 1.5k

4 ~ 20mA : 0 ~ 750 k

数字频率输出 :

输出频率上限可在1 ~ 5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源 35V导通时集电极**电流为250mA

供电电源 :

AC220V、DC24V或3.6V电池

要求直管段长度

上游 5DN , 下游 2DN

连接方式 :

流量计与配管之间均采用法兰连接 , 法兰连接尺寸应符合GB11988的规定

防爆等级 :

mdIIBT4

防护等级 :

IP65 , 特殊订制**高可达IP68

环境温度 :

- 25 ~ + 60

相对湿度 :

5% ~ 95%

消耗总功率：

小于20W

电磁流量计选型代码：

型号说明

SP-LDE

-

-

口径10-2200mm组合S一体型电极材料M不锈钢T

Ti(钛)

D

Ta(钽)

H哈氏合金P

Pt铂

N

Ni镍

输出方式0无输出14-20mA/1-5KHz24-20mA衬里材料X橡胶F聚四氟乙烯P聚乙烯J聚氨酯橡胶就地显示0无就地显示1就地显示通讯方式0无通讯1RS4852RS2323Modbus4Hart接地0无接地环1有接地环2有接地电极上限流量(n)上限流量(量程)m³/h

2.测量范围的选择

内径(mm)1015202532405065

Qmin(m³/h)

0.02830.06360.120.1760.290.4520.71.19

Qmax(m³/h)

4.249.5416.9626.543.4267.85106.0179.0内径(mm)80100125150200250300350

Qmin(m³/h)

1.82.824.416.3611.317.625.434.6

Qmax(m³/h)

271.0424.0662.0954.01690265038105190内径(mm)400450500550600700800900

Qmin(m³/h)

45.257.277.685.5101.0138.0180.0229.0

Qmax(m³/h)

67808570106001280015200207002710034300内径(mm)10001100120014001600180020002200

Qmin(m³/h)

282.0342.0407.0554.1732.7916.01131.01368.4

Qmax(m³/h)

42400513006100083121108566137404169635205258

3. 电磁流量计电极材料的选择应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料，请查有关手册，对于特殊流体应作腐蚀性试验

材料代号耐腐蚀性能

316L不锈钢

V1适用于工业、生活用水，原水井水，城市污水等中性溶液2弱腐蚀性酸、碱、盐介质如碳酸、醋酸等哈氏合金CHC1适用于耐氧化性酸，如硝酸、混酸、铬酸与硫酸的混合物2耐氧化性盐类或其它氧化剂环境的腐蚀如Fe、Cu3对海水、碱溶液，氧化物溶液有极好的耐腐蚀性4不适用：盐酸哈氏合金BHB1对于非氧化酸、碱、盐如硫酸、磷酸、氢氟酸有良好的腐蚀性2不适用：硝酸钛Ti耐海水，各种氯化物忽然次氯酸盐及多种氢氧化物的腐蚀钽Ta除了氢氟酸外，几乎能耐一切化学介质的腐蚀。但价格昂贵铂Pt适用所有的酸碱盐溶液(发烟硫酸及硝酸)碳化钨W具有优异的耐磨性能，专用于泥浆、纸浆等磨损性介质

4. 电磁流量计内衬材料的选择应根据被测介质的腐蚀性磨损性和温度来选择内衬材料

衬里材料耐腐蚀性能工作温度适用范围氯丁橡胶Ne耐一般低浓度酸碱盐的腐蚀

-20 ~ 70

工业用水污水低浓度酸碱盐聚氨酯橡胶PO有极好的耐磨性能,专用于强磨损性浆液,不耐腐

-10 ~ 60

含固体颗粒的液体(水泥浆矿浆等)聚全氟乙丙烯FEP1耐热耐腐蚀性与PTFE相当2机械强度高,抗磨损性能好3内表光滑，不易粘附沉淀物4有很好的耐负压,抗真空作用

-40 ~ 180

除砂浆等强磨损性介质外的所有流体。与PTFE一样,能用于饮料等有卫生要求的介质聚四氟乙烯PTFE几乎可以抵抗所有化学介质的腐蚀,抗磨损性能较差

-40 ~ 180

不能用于负压管道及磨损性较强的流体