

中频炉线圈胶泥

产品名称	中频炉线圈胶泥
公司名称	湖北中钢金鉴耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳谷城县城关镇粉阳路1号（谷城桥梁厂内）
联系电话	0710-7336336 13656999993

产品详情

线圈胶泥

一、产品介绍

本品属刚玉基质线圈胶泥，设计时考虑了耐火、可操作性、绝缘性。采用白刚玉砂、粉为基质，加入适量水硬性添加剂、活性剂、可朔剂等结合而成，使用进口高质量钙铝耐火水泥为结合剂，使耐火度和高温强度大大提高，对有顶出机构的炉体，起到导向和防止线圈擦伤的作用。

二、技术数据

Al₂O₃ 82% SiO₂ 5% CaO 6%
材料密度:2.7g/cm³ 抗折强度 5Mpa 耐压强度 25Mpa 粒度<2mm
显气孔率 28%

三、施工说明

1、把线圈胶泥适量投放到容器中，加入14.3% 15.3%干净的自来水混料5---8分钟。拌匀后的料应立即投入使用，施工过程不超过30分钟，初始硬化：1-4小时，硬化后：2-6小时。2、新炉体或大修时，应先自下而上将线圈匝间缝隙塞紧、塞满，然后用镘刀涂抹。对有顶出机构的炉体，下部涂层应比上部涂层略厚，形成锥面，以利旧炉衬的推出。实际厚度以炉型大小而定。

四、烘烤制度 1、施工后，自然干燥24小时；（局部修整时，自然干燥5小时）。

2、用加热管或其他加热器加热24小时，保持200--

300 ，以利于水份充分挥发，保证线圈匝间及整体绝缘性，并使其具备相应的强度。

五、包装标准和储存方法

多层防潮纸包装40kg/袋，储存在干燥处防止吸潮。储存期不超过一年，另外根据客户要求可采用吨袋、106cmX106cm托盘及强力伸缩膜包装。