

雷波箱装 双组份聚硫密封胶 单组份聚硫密封胶 说明书

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 雷波箱装 双组份聚硫密封胶 单组份聚硫密封胶 说明书 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 11.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

雷波箱装 双组份聚硫密封胶 单组份聚硫密封胶 说明书

双组份聚硫密封胶主要技术指标：

【1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物】【2、性价比高】【3、密度：1.6(g/cm³)】【4、混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)】【5、紫外线照射出雾性：无】

密封胶的配制：

把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。

具体做法如下：将双组份聚硫密封胶A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上，按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)，将两个组份混合均匀,即可使用,在出厂时，我公司（衡水市腾达橡胶制品有限公司）都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了.人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

我们腾达公司自建厂以来是一家集研发、设计、制造、销售、安装及服务于一体的现代化公司，严格按照质量标准体系生产，生产一系列的防水制品，多年来以诚信经营公司，赢得了广大客户的信任。欢迎来电或到我公司洽谈业务等等。