

ABS 台湾台化 ANC120 防火阻燃ABS

产品名称	ABS 台湾台化 ANC120 防火阻燃ABS
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	2.00/公斤
规格参数	型号:ANC120 品牌:台湾台化
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

ABS产品分类：吹塑成型ABS,挤出成型ABS,玻纤增强ABS,阻燃增强ABS,耐环境开裂ABS,极超耐热ABS,冰箱薄板级ABS,阻燃5V级ABS,抗菌型ABS,耐药性ABS,防静电ABS,耐磨、高润滑ABS,耐候ABS,阻燃耐候抗"UV"ABS,ABS粉料，抗紫外线ABS。

ABS: 性能 (1) ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.08~1.18g/cm³,收缩率为0.4%-0.9%，吸湿性 1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。(2) ABS硬而坚韧,刚性、耐低温冲击、耐蠕变性、尺寸稳定性、耐磨性均良好；线膨胀系数很小，成型收缩小，表面光泽优异。(3) ABS电绝缘性能较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。(4) ABS有热变形温度为93~118℃，制品经退火外理后可提高10℃左右，可在-40~100℃的温度范围内使用，在-40℃时仍能表现出一定的韧性。(5) ABS易燃易爆，火焰呈黄色，黑烟，有特殊臭味，但不滴落。(6) ABS不受水、无机盐、碱及种酸的影响，但溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂；ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，抗冲击强度将大幅度下降。(7) ABS的吸附性极强，是塑胶电镀的极好材料，与极性树脂相容性良好，可改善PVC的性能。