

# UHMWPE/日本三井化学/L3000

产品名称	UHMWPE/日本三井化学/L3000
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三井化学 型号:L3000 性能:良好的成型性能良好的流动
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### L3000 物性表

#### 基本性能

E52579-533141

#### 特性

良好的成型性能

#### 用途

良好的流动性

齿轮

汽车内部零件

#### 形式

轴承

粒子

#### 物理性能额定值单位制测试方法

0.969

#### 收缩率

流动 : 2.00 mm

1.9

横向流动 : 2.00 mm	1.4
吸水率 (24 hr)	0.010
硬度(邵氏D)测试方法	55
机械性能(邵氏D)测试方法	37.0
伸长率 2(断裂, 23 ° C)	20
弯曲模量 3(23 ° C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距)	1530
弯曲强度 4(屈服, 23 ° C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距)	35.0
冲击强度(简支梁, 23 ° C, 2.0 mm)	160
热性能(热变形温度, 1.8 MPa, 未退火)	80.0
维卡软化温度	130
线形热膨胀系数 - 流动	1.3E-4
电气性能(额定值单位制测试方法)	

体积电阻率		1.0E+17
介电强度		44
介电常数 (23 ° C)		2.40
耗散因数 (1 MHz)		1.5E-4
可燃性等级 (UL94)	测试方法	HB