

堵漏王和快速水泥的区别堵漏王怎么用堵漏灵品牌

产品名称	堵漏王和快速水泥的区别堵漏王怎么用堵漏灵品牌
公司名称	河南恩洛网络科技有限公司
价格	9999.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:25 产地:郑州
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路西七街
联系电话	13189002684

产品详情

一、产品介绍

快速堵漏王（又名快速堵漏灵、水不漏）是以硅酸盐水泥和硅砂为载体，由多种化学物质组成的干粉状材料。它可以在3~5分钟内堵住正在漏水的混凝土或砖石墙体的漏洞。该产品遇水之后迅速发生反应凝结硬化并具有微膨胀性，与墙体形成一体迅速堵住漏洞。该材料不会收缩氧化，只要墙体结构不变，它的止水效果不会改变。低温会延迟硬化时间，高温则可以加快硬化速度。

二、产品特点

1.堵漏：可以立即止住混凝土或砖石墙上正在漏水的漏洞；有效封堵混凝土、砖石结构上的裂缝、漏洞；密封地面与墙体的接缝，修补施工遗留的各类孔、洞。修补结构缺陷；灌注和密封各种管道、地角螺栓等与混凝土、砖石地面与墙面的裂缝。

2.基面快速处理：可以快速找平不平整基面。

三、适用范围

1.该产品不会收缩氧化，强度高。与修补物成为一体，只要修补结构不受损坏，就不会失效。

2.方便：只需清水进行调和，瞬间就可以完成堵漏工作；与混凝土与砖石料的粘结强度高，保证堵漏效果。

3.有效：结构不变化的情况下，可以长期止住水的泄露。

4.无毒：经严格检验证明，可以用于饮水系统，食品厂和养鱼池等工程。

四、技术指标

执行标准GB/T 23440-2009《无机防水堵漏材料》标准。

序号	检验项目	标准值
01	凝结时间, min初凝	10.0 5.0 终凝 360.0 10.0
02	抗压强度, Mpa1d——	4.5 3d 13.0 15.0
03	抗折强度, Mpa1d——	1.5 3d 3.0 4.0
04	试件抗渗压力, Mpa (7d)	1.5
05	耐热性 (100 , 5h)	无开裂、起皮、脱落
06	粘接强度, Mpa (7d)	0.6

五、使用方法

1.清除渗漏部位的灰尘、油垢和松动杂物，将裂缝凿成梯形或U型槽或坑，其容积能盛下足够量的“快速堵漏王”。不可以用V型槽或坑代替，凿槽或坑的关键是口大里小，使“堵漏王”能在内膨胀而不止至于脱落。槽形状如：V型槽U型槽梯形槽混料根据所凿或坑的大小，在容器内放入一定量的“堵漏王”粉料，按质量比1kg堵漏王加0.16~0.2kg清水调成较硬、均匀的腻子状。

2.将调和好的堵漏王捏成合适的形状，待手感到微热发硬时用力推入漏洞中。

3.用手按住，直到堵漏王变硬

六、注意事项

1.极冷或极热的天气可能影响堵漏王的硬化时间，但不影响使用效果；不要用高于37摄氏度的水调和堵漏王；在极冷的气候条件下，用21摄氏度左右的水调和堵漏王；当表面结冰或上霜时，先用火将表面加热，再使用堵漏王。

2.每次调和的材料必须在5分钟内用完，所以一次不要调和过多的堵漏王，以免造成浪费。

3.该产品对眼睛有轻微的刺激，如不慎与眼睛接触，马上用水清洗，并请医生检查；避免与皮肤直接接触，如不慎与皮肤接触，马上用清水清洗。

七、包装及储存

25包/箱（1kg/包）；5包/箱（5kg/包）；放置阴凉处，保质期12个月