

(聚甲醛(赛钢)POM美国杜邦)总代理商

产品名称	(聚甲醛(赛钢)POM美国杜邦)总代理商
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品特性:增韧级、耐磨润滑 品牌:美国杜邦POM 产地:美国
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

POM美国杜邦总代理,杜邦POM经营商,聚甲醛赛钢POM总代理商,杰远兴塑胶原料有限公司供应各种性能POM材料

加玻纤POM 加玻璃珠POM料 矿物增强POM料 增韧耐冲POM料 抗紫外线型

耐摩擦POM 加铁氟龙POM料 含硅-油耐磨POM 加MOS2耐磨POM 导电POM料

抗静电POM 耐冲击弹性软POM 抗冲击韧性POM 食品级认证POM 耐高温POM

耐水解POM 耐化学性POM料 绝缘耐电弧POM 耐寒耐低温POM 改性POM料

POM预备干燥可以在80 -90 摄氏度温度下干燥3到4个小时

POM注塑成型温度190 -210 摄氏度(一般注塑温度200-220度)

POM模具温度60-80 摄氏度(模温高会缩水,模温低产品不光亮)

POM注射压力50-100MPA(压力高会产生飞边,低会出现空心)

POM注射速度0.3-3M/MIN(速度快会出现飞边,慢会出现波纹)

POM的性能

(1) POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm³,它的钢性很好,俗称“赛钢”。

(2) 它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好。

(3) POM不易吸湿,吸水率为0.22 ~ 0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172 ,聚甲醛有均聚甲醛和共聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点).

现货供应美国杜邦DELTRIN-POM系列 你要找的型号就在下面：

Delrin 聚甲醛树脂型号 特性

POM 100 NC010 高分子量，高刚性，高抗撞击，高粘度

POM 100AF 含20%PTFE润滑，耐磨损，高粘度

POM 100AL NC010 高抗撞击，含润滑剂，耐磨损，高粘度

POM 100KM NC000 含芳纶树脂润滑剂，耐磨损，高粘度

POM 100P BK602 高刚性，高抗撞击，耐疲劳，高粘度

POM 100P NC010 高强度，高抗撞击，抗蠕变，高粘度

POM 100PE BK602 高强度，高抗撞击，低VOC，高粘度

POM 100PE NC010 低挥发，高粘度

POM 100ST NC010 超高韧性，高粘度

POM 100STE NC010 含润滑剂，脱模剂，超韧级，高粘度

POM 100T BK602 超高韧性，高抗撞击，高粘度

POM 100T NC010 超高韧性，高抗撞击，高粘度

POM 100TE NC010 低挥发，增韧级

POM 100TL NC010 含PTFE润滑剂，高刚性，耐磨损，高粘度

POM 111DP NC010 热稳定，耐疲劳

POM 127UV BK701 抗紫外线，高抗撞击，高粘度

POM 127UV NC010 抗紫外线，高抗撞击，抗蠕变，高粘度

POM 127UVE NC010 抗UV,低挥发

POM 127UVE RD402 抗紫外线，低挥发，高粘度，红色

POM 150 NC010 高刚性，高抗撞击，耐疲劳，高粘度

POM 300CP BK642 中高粘度，热稳定，尺寸稳定

POM 300CP NC010 中高粘度，热稳定，尺寸稳定

POM 300PE BK602 低VOC,中高粘度

POM 300PE NC010 低挥发,中高粘度

POM 300TE BK602 低VOC,增韧级

POM 300TE NC010 增韧级, 中高粘度

POM 311DP BK402 高强度, 抗撞击, 中高粘度

POM 311DP NC010 高刚性, 抗撞击, 中高粘度

POM 327UVE NC010 抗紫外线, 中高粘度

POM 327UVE RD402 抗紫外线, 中高粘度, 红色

POM 500AF 含20%PTFE润滑剂, 耐磨损, 高粘度

POM 500AL NC010 含润滑剂, 低磨擦系数, 耐磨损, 中等粘度

OM 500CL BK601 含润滑剂, 低磨擦系数, 耐磨损, 中等粘度

POM 500CL NC010 含润滑剂, 低磨擦系数, 耐磨损, 中等粘度

POM 500P BK602 高刚性, 高强度, 抗撞击, 耐疲劳, 中等粘度

OM 500P NC010 高刚性, 高强度, 抗撞击, 耐疲劳, 中等粘度

OM 500PE BK602 低挥发, 高刚性, 高强度, 抗撞击, 耐疲劳, 中等粘度

POM 500PE NC010 脱模剂, 低挥发, 中等粘度

POM 500T BK602 抗冲击改性, 抗撞击, 中等粘度

POM 500T NC010 减少噪音, 抗冲击改性, 抗撞击, 中等粘度

POM 500TE NC010 增韧级, 低挥发, 润滑剂, 脱模剂

POM 500TL NC010 含15%PTFE润滑剂, 高强度, 耐磨损, 耐疲劳, 中等粘度

POM 510GR NC000 加10%玻璃纤维增强, 耐疲劳, 中等粘度

POM 511DP BK402 热稳定, 中等粘度

POM 511DP NC010 热稳定, 中等粘度

采购美国杜邦POM?那肯定是杰远兴塑胶原料有限公司,杰远兴塑胶原料有限公司货源正宗,物美价廉美国杜邦POM,以及POM物性表及成型参数请致电咨询我们,网上价格仅供参考,杰远兴塑胶原料有限公司货真价实,实际价格以电话咨询为准!