

pof热缩膜出售 pof热缩膜 科信防水材料有限公司

产品名称	pof热缩膜出售 pof热缩膜 科信防水材料有限公司
公司名称	山东科信防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13656364126

产品详情

pof热缩膜生产工艺过程

五层共挤热收缩包装膜是以线性低密度聚乙烯(LLDPE)及共聚聚烯(TPP、PPC)为主要原料，添加必要的助剂，经共挤吹塑工艺加工而成的，其工艺与传统的吹塑工艺不同，由于PP熔体状态拉伸性能差，因而不能采用传统的吹塑工艺，而采用双膜泡工艺，国际上又称普兰迪工艺，它是将原材料经不同的挤出机熔融挤出，通过特殊设计的共挤模头，形成初膜后骤冷，pof热缩膜出售，再经过加热二次吹胀拉伸制得产品。

POF与PE、PVC收缩膜物理性能优劣比较

1.安全性 POF收缩包装后，封口处四角柔软，不会割伤人手，也耐揉搓。

PE收缩包装后，封口四角柔软，pof热缩膜，不会割伤人手。

PVC收缩包装后，封口处四角硬且尖锐，易割伤。

2.环保卫生 POF无毒性，加工时不产生有毒气味，符合美国FDA和USDA标准。

PE无毒性，pof热缩膜报价，加工时不产生有毒气体，符合美国FDA和USDA标准。

PVC有毒性，加工会产生臭味，有毒气体，逐渐禁用。

鉴定pof热收缩膜质量的是好是坏主要看几个方面：

1、收缩率与收缩比

??收缩率包括纵向和横向的，测试方法是先量薄膜长度L1，然后将薄膜浸放在120 的甘油中1~2s，取出

后用冷水冷却，再测量长度 L_2 式中 L_1 ——为收缩前薄膜的长度; L_2 为收缩后薄膜的长度。目前包装用的收缩薄膜，一般要求纵横两方向的收缩率相等，约为50%;但在特殊情况下也有单向收缩的，收缩率为25%~50%左右。还有纵横两个方向收缩率不相等的偏延伸薄膜。纵横两个方向收缩率的比值称为收缩比。

2、收缩张力

??收缩张力是指薄膜收缩后施加在包装物的张力。在收缩温度下产生收缩张力的 $大小$ ，对产品的保护性关系密切。包装金属罐等刚性产品允许较大的收缩张力，而一些易碎或易褶皱的产品收缩张力过大，就会变形甚至损坏。因此，收缩薄膜的收缩张力必须选择恰当。

pof热缩膜出售-pof热缩膜-科信防水材料有限公司(查看)由山东科信防水材料有限公司提供。“防水卷材包装袋,防水材料包装袋”就选山东科信防水材料有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，科信包装袋坚持为客户提供好的服务，联系人：马先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科信包装袋期待成为您的长期合作伙伴！