

FR530美国杜邦PET全系列代理商

产品名称	FR530美国杜邦PET全系列代理商
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:美国杜邦PET
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

美国杜邦PET的加工工艺

PET虽然吸水性较小(0.13%)，但在熔融状态下易水解，引起性能下降，成型前须在热风循环干燥器中干燥

，使含湿量降到0.02%以下”1。在确定干燥工艺条件时，应考虑干燥温度、干燥时间对PET中乙醛含量及物料板结等因素的影响。

一般干燥温度低，水分不能很快排除，易使瓶坯出现银斑和发雾；若干燥时间不足，PET不能完全熔融塑化，易使

瓶坯表面不光滑，出现毛糙细粒；若干燥温度过高，时间过长则型坯会发黄；而干燥温度较低，干燥时间较短，

则有利于减少PET中乙醛的形成和板结的发生，本工艺干燥温度为140℃，干燥时间为4h。其实际拉伸温度应控制在85~105℃的窄小范围内，

温度偏高或偏低都会使透明度下降

美国杜邦PET(杜邦)总代理商