# FR530美国杜邦PET全系列代理商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | FR530美国杜邦PET全系列代理商 |
| 公司名称 | 上海创井塑胶科技有限公司 |
| 价格 | 8.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:美国杜邦PET |
| 公司地址 | 上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室 |
| 联系电话 | 15618935162 |

# 产品详情

美国杜邦PET的加工工艺

PET虽然吸水性较小(O．13%)，但在熔融状态下易水解，引起性能下降，成型前须在热风循环干燥器中干燥

，使含湿量降到0．02%以下 ”1。在确定干燥工艺条件时，应考虑干燥温度、干燥时间对P日中乙醛含量及物料板结等因素的影响。

一般干燥温度低，水分不能很快排除，易使瓶坯出现银斑和发雾；若干燥时间不足，PEr不能完全熔融塑化，易使

瓶坯表面不光滑，出现毛糙细粒；若干燥温度过高，时间过长则型坯会发黄；而干燥温度较低，干燥时间较短，

则有利于减少PET中乙醛的形成和板结的发生，本工艺干燥温度为140%，干燥时间为4
h。其实际拉伸温度应控制在85～105°C的窄小范围内，

温度偏高或偏低都会使透明度下降

美国杜邦PET(杜邦)总代理商