

江门新会附近防水补漏公司楼面防水隔热工程承接

产品名称	江门新会附近防水补漏公司楼面防水隔热工程承接
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	80.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

江门市防水补漏公司

一、工艺流程

1、适用范围

平屋面SBS卷材防水与聚氨脂涂膜组合防水层施工。

2、工艺流程

基层处理 聚氨脂防水层施工 闭水试验 保护层施工 炉渣找坡层 找平层施工 SBS防水卷材施工 苯板保温层施工 刚性层施工。

3、基层处理

(1) 出屋面管道、烟道、落水口等安装完成，并采用细石混凝土吊洞；女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水；如发现混凝土结构有裂缝，应对裂缝进行修补。

(2) 平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧半径不小于50mm；在楼板混凝土面应清理干净，不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。

(3) 将基层清扫干净，基层应平整、清洁干燥，立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。

4、聚氨脂防水涂料

(1) 阴阳角部位、管洞周边采用1.2mm厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。

(2) 立墙面、地面分多遍均匀涂刷1.2厚双组份非焦油聚氨酯(型)防水涂料,上口必须进入泛水槽。

5、闭水试验

JS完成后,应闭水24小时,检查防水质量。如出现漏水,应修补后方可隐蔽。

6、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20 mm厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层,找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。

7、涂刷冷底子油

冷底子油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方可进行卷材施工。

8、SBS卷材附加层

平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽附加层卷材,平立面平均展开。

9、SBS卷材大面施工

(1) 卷材厚度3mm,采用热熔法施工,与基层满粘。

(2) SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死。

(3) 卷材上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固,采用油膏封闭。泛水槽不得低于屋面完成后高处以上250mm。落水口部位应做特殊处理。

10、对有保温的,按图纸要求做保温层。

11、刚性层

上人屋面按图纸设计要求做40mm厚C20细石混凝土保护层(掺4%防水粉),内配 4@200x200 单层双向冷拔低碳钢丝网片,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,缝内嵌填油膏;按不大于6m间距要求设分格缝,缝宽10mm,缝内钢筋断开、并嵌填油膏。