

# 河北武安市道孔压浆剂施工材料厂家

产品名称	河北武安市道孔压浆剂施工材料厂家
公司名称	筑牛（河北）新型建筑材料有限公司
价格	90.00/袋
规格参数	品牌:筑牛 型号:zn-303 产地:北京 河北 重庆
公司地址	定州市北方(定州)再生资源产业基地经九路G301号
联系电话	18701588807

## 产品详情

### TH-302孔道压浆剂

#### 孔道压浆剂

**产品用途：**适用于后张梁预应力管道充填压浆、地锚系统的锚固灌浆、连续壁头止漏灌浆、围幕灌浆。适用于设备基础灌浆及梁柱接头、工程抢修和螺栓锚固。适用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆、道桥梁加固。

**产品特点：**1、流动性好，强度高，不泌水、不分层。2、耐久性好，系无机灌浆材料，不存在老化，对钢筋无锈蚀，耐久坚固。3、压浆具有饱满早强、微膨胀等特性。4、产品具有高充盈性，可一次性压浆施工，管道内浆体密实无孔隙。5、预应力钢筋不锈蚀，与混凝土粘结牢固。6、使用方便，现场与水泥复配后，直接加水搅拌均匀即可使用，加水量以27%为宜。

技术指标：(执行标准：JTG/TF50-2011)

抗压强度 (MPa)

流动度 (S)

抗折强度 (MPa)

凝结时间 (h)

24h膨胀率(%)

7d	28d	初始值	30min	7d	初凝	终凝
----	-----	-----	-------	----	----	----

35	50	17 ± 0.2	30	6.5	10	4	24	0-3
----	----	----------	----	-----	----	---	----	-----

推荐添加量：水泥重量的10%--12%

施工说明：

预应力筋的制作，锚具、夹具等的安装，预应力的施加，压浆等应满足设计要求。2、拌制预应力管道压浆料水泥浆的参考加水量为27%，水灰比不宜大于30%，实际水灰比需据试验确定。在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90%，开动搅拌机，均匀加入全部压浆剂，边加入边搅拌，然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入慢速搅拌2min，然后快速搅拌1min,加入剩下的10%-20%的拌合水，继续搅拌1min。3、压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间，视气温情况而定，一般在30-45min范围内。4、压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌。 注意事项 压浆时浆体温度应保持在5 -30 之间，否则应采取措

施满足条件。 预应力管道压浆料、水称量准确，并严格按确定的水灰比加水，不得随意调整加水量。  
包装及贮存 本产品为牛皮复合纸袋包装，净重25公斤/袋。 本品须贮存于干燥通风的室内。保质期3个月。