

Hyflon 挤出级 PFA 美国苏威 P220 铁氟龙颗粒

产品名称	Hyflon 挤出级 PFA 美国苏威 P220 铁氟龙颗粒
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	230.00/千克
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

Hyflon 挤出级 PFA 美国苏威 P220 铁氟龙颗粒具体数值：

物理性能	数值
密度	2.0
熔体流动 - (372 ° C, 5 Kg)	2.0
机械性能	数值
拉伸模量 2 (23 ° C, 1.00 mm)	600
抗张强度 (断裂, 23 ° C)	14
伸长率 (断裂, 23 ° C)	>
拉伸断裂强度 (280 ° C)	4.0

拉伸模量 (280 ° C)

49

热性能

数据

熔融温度

300

结晶峰温 (DSC)

230

比热 (23 ° C)

0.19

导热系数 (40 ° C)

0.25

Linear Expansion Coefficient

1.2

结晶热

30

融合热量

J/g

氟塑料具有耐热、耐寒、耐候、耐药品、耐溶剂，绝缘性能及高频电性能优异，并具有不粘性、自润滑性、低摩擦系数等特点。聚四氟乙烯、全氟(乙烯—丙烯)共聚物(FEP)完全是由碳原子和氟原子组成的，而聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氟乙烯(PVF)分子中还含有氢原子，聚三氟氯乙烯则还含氯原子。氟塑料的优异性能是由碳原子与氟原子间的高结合能实现。聚四氟乙烯的主链骨架是碳原子，而周围完全由氟原子

包围，故其各种性能，而PFA、FEP、ETFE等品种由于侧基的影响，软化点低于PTFE，

其他性能也有所变化:

1. 热性能 氟塑料具有难燃性和优异的耐热性。PTFE和PFA的连续使用温度可达260℃，短期可在300℃下使用。FEP的使用温度要比它们低60℃。PCTFE的可在120℃下使用。氟塑料如长期在高温下使用会引起结晶度变化，在制造设备衬里时尤须注意。

2. 耐药品性 氟塑料具有卓越的耐药品性和耐溶剂性，尤其是PTFE、PFA、FEP等，酸、碱、溶剂对它们均无浸蚀。但熔融碱金属、氟、三氟氯化烃对它们有不同程度的影响。PCTFE、ETFE、PVDF等在氟塑料中耐药品性稍差，但比其他塑料的耐腐蚀性还是好得多。

3. 电性能 氟塑料的电性能尤其是高频电性能是其他材料难以匹敌的。PTFE、FEP、PFA分子的极性很低，在很宽的温度、频率区间变化都很小、相对介电常数稳定、介电损耗很低，电绝缘性优异。其中PVDF还有特异的压电性和焦电性，可用来制造压电材料。

4. 机械性能 氟塑料分子中含氢、氯原子增加则其拉伸强度也有所提高。PTFE和PCTFE的脆化温度极低，显示出极好的低温性能。PTFE具有摩擦系数少和特异的自润滑性。但是PTFE又有自身磨损大和冷流性等缺点。可采用填充各种填料以提高耐磨耗性，克服冷流性。5. 不粘性 氟塑料具有特异的不粘性。尤其象PTFE、FEP、PFA等分子中氟含量高，表面接触角非常大，使氟塑料制品表面上的液体成球状。不易与树脂粘接，故常用它制造炊具表面不粘涂层。6. 耐候性

各品种的氟塑料都有优异的耐候性，即使在苛刻的温度下长期曝晒，其各种性能都没有变化。7. 憎水性 氟塑料的吸水率低，尤以PTFE为甚。可利用它的憎水性制造透气不透水的复合织物和其他装备。