

河北翼州市轨道胶泥厂家 保质保量

产品名称	河北翼州市轨道胶泥厂家 保质保量
公司名称	筑牛（河北）新型建筑材料有限公司
价格	45.00/袋
规格参数	品牌:筑牛 型号:zn-204 产地:北京 河北 重庆
公司地址	定州市北方(定州)再生资源产业基地经九路G301号
联系电话	18701588807

产品详情

TH轨道胶泥

轨道胶泥

产品特点

- 早强高强：1天强度可达20MPa以上。
- 大流态：流动度可达270-300mm，可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。
- 无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。
- 低温施工性：允许在-10℃气温下进行室外施工。

5、绝缘性好：高致密性结构，固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。

6、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

产品用途;

1、港口、码头起重机轨道槽的灌浆。（轨道压板灌浆、底板、螺栓固定等）。

2、适用于各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）一、二次灌浆。

3、钢结构安装工程。

4、民用建筑的加固。

技术指标

性能项目		检验结果
竖向膨胀率（%）	1d	0.34
流动度（mm）		275
抗折强度（Mpa）	3d	5.80
	28d	8.90
抗压强度（Mpa）	21.60	40.10

注：推荐参考用量：2280 ~ 2400kg/m

轨道胶泥施工要点

（一）基础处理和支模：

- 1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与TH轨道胶泥粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。
- 2、在浇灌CGM轨道胶泥前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。
- 3、挡板应支设严密，防止漏浆。

（二）灌浆：

- 1、加水量：按照每袋(50kg)用水7-8kg的比例加水搅拌，如施工不需要较大流动度可相应减少用水量。
- 2、搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分座浆料倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在分钟左右。
- 3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不得提至座浆料液面之上，以免空气带入座浆料内。
- 4、搅拌好的TH轨道胶泥应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流。浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

搅拌机具

双柄手电钻，功率 450W,转速 500r/min。

搅拌叶片用 $\delta=1.2\text{mm}$ 厚钢板制成，叶片 150mm,搅拌杆 12mm圆钢。 注意事项

现场使用时，严禁在胶泥中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家生产的类似产品混用，以确保工程质量。 养护

1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的CGM轨道胶泥上，并洒水养护，每天2-6次。

2、养护温度应在15 以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。 拆模

拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。 包装及储运

包装规格为50kg ± 0.5kg，用复合纸袋内衬塑料袋包装。储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为6个月。超期需复检，合格后才可使用