

# 仙桃室外硅pu球场,塑胶硅PU球场,室内硅pu球场工厂,

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 仙桃室外硅pu球场,塑胶硅PU球场,室内硅pu球场工厂, |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司                |
| 价格   | 46.00/平方米                    |
| 规格参数 | 品牌:达创<br>型号:DC-061<br>产地:河北  |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号                   |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724      |

## 产品详情

室外硅pu球场弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份吸水固化材料，用齿刮板直接涂刮于基面，每道涂刮用量在1.0-1.2KG/平方，每道涂布超过1MM以上易起泡，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。为避免出现脱层现象，每道弹性层均需打磨后再进行下道施工。气温较低，涂料稠度增加时，可加入适量稀释剂调节施工稠度，若气温低于15 以及相对湿度较低(<60%)，需加入3~5%水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定。确认稀释后的材料固化没问题才能使用。应避免在温烈日下施工，一般建议在早上6点-9点，下午3点-7点时间段内施工，冬天建议在早上8点开始，下午5点前结束。施工后应保持2~3小时不受猛烈阳光照射。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处修补平整，弹性层打磨后才能进行面漆层施工。

面层为双组份水性材料，须按规定比例(A组：B组=100：7(重量比))把两组份充分搅拌均匀，(配比不准会影响面层的固化效果及色差，直接影响面层的使用性能及感观差)加水稀释施工稠度，一般加入50~80%(按弹性料重量计算，根据现场实际情况而定)，用喷分多道喷涂于加层面上。需表面粗糙的加入砂进行喷涂便可。低温度低于5 不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。室外硅pu球场

各类球场面层参考做法：

篮球场：分两道喷涂，一道加30%砂，二道不加砂，加砂时，应先将A组份与砂搅拌均匀，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释;三秒禁区应做两道加砂的，一道不加砂。

硅PU球场保养注意事项

施工保养期：铺设竣工后，需要保养10—15天地面材料干透后才能使用。施工保养期间应禁止人员走动，践踏，磨损等情况。施工保养期间应防止长时间积水，潮。保养期间出现气包，开裂等情况，应及时由施工人员修补。如果天气长期天，潮湿或者冬季适当延长保养期保养期过后，由于该材料的新特性，可以很好的防水，防紫外线，耐磨等。塑胶硅PU球场

使用期保养：球场在具备排水设施的条件下，可以适应天候使用。球场只作运动员训练和比赛和运动及健身锻炼之用，不得作其他用途。运动员须穿专门的运动鞋，若鞋带有钉子或鞋跟时，则不允许在球场上使用。日常保养，定期检查。损坏、松掉的地方应及时修理，清除废物，如垃圾、玻璃、树叶等。塑胶球场边缘应加保护，不得任意掀动，如发现损坏、起泡现象，应立即修补。球场上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。保持清洁，可以用水冲洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用洗涤剂擦洗干净。严禁乱吐口香糖及机油污染，以防球场无法清理。除雪时，要用扫帚扫，要时，划线与标志应进行更新。