

批发进口建筑钢挂AB胶双熊牌石材粘贴剂地砖粘贴地砖

产品名称	批发进口建筑钢挂AB胶双熊牌石材粘贴剂地砖 粘贴地砖
公司名称	上海双熊贸易有限公司
价格	600.00/桶
规格参数	品牌:双熊 功能:高强度的粘贴力 规格:AB桶组装
公司地址	中国 上海市 上海市徐汇区中山西路1919号北科大厦B幢1313室
联系电话	86 021 61213536 13818510052

产品详情

品牌	双熊	功能	高强度的粘贴力
规格	AB桶组装	材质	高分子环氧材料
产地	韩国	适用范围	室内外装饰

stone-fix 石材粘贴剂——耐水性的高分子双组份石材粘贴剂，具有高度的粘贴性和耐久性，可在水中硬化，适用于粘贴大理石、石材、大型瓷砖。

特性：1. 主剂和固化剂以1:1的比例混合使用，具有很强的粘贴力和卓越的耐水性。2. 具有卓越的粘结强度，初凝期粘结力强，最适合粘贴石材。3. 水中可硬化，在潮湿面的粘贴力优越，耐药、耐磨性卓越。（只要在施工后的24小时内不要浸水即可）。

使用说明：

主要成分	主剂环氧系列树脂、硬化剂(双组份)
重量	20 kg /组 (主剂10 kg, 固化剂10 kg)
粘贴时间	约20分钟 (标准状态下)
施工时间 (混合后)	夏季20分钟 / 冬季20分钟
适用的瓷砖	陶瓷砖、磁砖、石材、大理石、抛光砖
标准使用量	1.0 - 1.5kg / m ² (不同基面的使用量也不同)
保存期	一年

施工方法：1. 施工前清除表面的尘土及异物。2. 主剂和硬化剂按1:1配比用电动搅拌机充分搅拌使用。3.

平整的表面，可采用凹凸全曼刀（3mm × 3mm齿的抹子）梳刮后粘贴石材。4. 可采用点涂法粘贴石材或摁贴施工。

检测报告：

检验项目	试验方法参照标准	检验结果	结论
初凝前施工时间，min	ks m 5000-1995	30	合格
粘结强度，mpa	ks m 3734-1996	3.35	合格
不挥发物，%	ks m 5000-1995	99.99	合格
抗压强度，mpa	ks m 3015-1997	28.92	合格
耐水性	ks m 5000-1995	无膨胀、裂纹、变色	合格

注意事项：尽量缩短施工时间。避免冻结或暴晒在阳光下（请在5 ° c的室内保管）。确保瓷砖的背面70%以上涂有粘贴剂，摁贴后用橡皮锤轻轻敲打。施工前要把瓷砖背面的异物清除干净。