

批发进口高强度粘合剂不吸水基面贴玻化砖石材马赛克

产品名称	批发进口高强度粘合剂不吸水基面贴玻化砖石材马赛克
公司名称	上海双熊贸易有限公司
价格	620.00/桶
规格参数	品牌:双熊 型号:高性能粘合剂 用途:其他
公司地址	中国 上海市 上海市徐汇区中山西路1919号北科大厦B幢1313室
联系电话	86 021 61213536 13818510052

产品详情

品牌	双熊	型号	高性能粘合剂
用途	其他	保质期	施工后半永久性
建议用量	平方粘贴1.5-2.5公斤	包装规格	桶装

高性能粘贴剂

——耐冲击、耐水的双组份瓷砖粘贴剂

特性：

高性能粘贴剂 是有机与无机的双组份瓷砖粘贴剂，在外墙和内墙的装饰均适用。

适用于大型瓷砖及大理石在地面的粘贴。

在防水层表面上、tile on tile等不吸水基面可粘贴瓷砖、大理石。

适用于泳池、桑拿浴、卫生间、浴室及厨房厨具周围受热部位可粘贴施工。

建筑外墙、地下室、隧道等有震动的地方也可粘贴瓷砖、大理石。

用途：

在石膏板、alc板、混凝土内外墙、地面等潮湿基面粘贴瓷砖、大理石。

广泛适用于建筑、宾馆、医院、学校、厂房、住宅、别墅等内外装修。

可在游泳池、浴池、桑拿浴、厨房、卫生间粘贴瓷砖、马赛克、大理石等。

施工方法：

清除基面的尘土、异物，基面要平整、干燥。粉剂和液剂按3:1配比用电动搅拌机充分搅拌后使用。

先将高性能粘贴剂均匀地涂抹将要粘贴瓷砖、大理石的基面。

使用缺口全曼刀（6mm×6mm齿的抹子）可梳刮高性能粘贴剂。

把瓷砖、大理石20分钟内轻轻地摁贴（可调整位置）。

可用湿布擦净瓷砖、大理石表面留下的粘贴剂。

瓷砖、大理石粘贴经3-4天后，可进行嵌缝。

使用说明：

主要成分	粉剂、无机原料、粉末粘贴剂、特殊混合剂(双组份)	
粘贴时间	约20分钟（标准状态下）	
适用的瓷砖	外墙砖（磁砖、石材）、抛光砖	
	内墙砖（陶瓷砖、磁砖、石材、大理石）	
	地砖（磁砖、石材、大理石）、抛光砖	
比重	约1.5	
标准使用量	—粘贴厚度为5mm时，用量约为2.5 kg/ m ²	
	—粘贴厚度为7mm时，用量约为3.5 kg/ m ²	
（不同基面的使用量也不同）		
重量：桶装：20 kg（白色，粉剂+液剂）		保存期：一年

在粘贴地砖时，液体中要加入1.5~2.0 kg的水，用电动搅拌机搅匀，之后加入粉末后再搅拌5分钟，即可使用。

检测报告：

检验项目	本产品技术指标	检验结果	结论
剪切粘贴强度，	>3.5 (养护7天)	13.9	合格

kgf/cm ²	>10.5 (养护4周)	35.9	
---------------------	--------------	------	--

注意事项：

刮抹后，请在形成膜之前粘贴瓷砖，混合好的粘贴剂请在1小时以内用完。

若遇到在不平的基面上粘贴400 × 400mm以上大型瓷砖时，用改良点涂摁贴法或摁贴施工。

在胶合板、铁板等特殊基面施工时，施工前一定要和（株）双熊技术部进行协商。

确保瓷砖的背面70%以上涂有粘贴剂，摁贴后用橡皮锤轻轻敲打或摁贴施工。

施工前要把瓷砖背面的异物清除干净。

在5 ° c以上的温度下保管。