



弯曲强度	mpa	75
压缩强度	mpa	262
吸水率	‰	<3
线膨胀系数	10 <sup>-5</sup> /k	<2
耐热性		<60
搞冲击	20kg砂袋1米高自由落下20次不变形、不破坏	
耐腐蚀	15年以内免维护，不用除锈刷漆。可节约相关的费用，严禁酸减介质中浸泡，无分层、洗泡和严重破坏现象。	