

实木颗粒板厂家 宜昌实木颗粒板 比家美木业厂家

产品名称	实木颗粒板厂家 宜昌实木颗粒板 比家美木业厂家
公司名称	武汉比家美木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉北之星鼎泰工业园（湖北恒大木业汉口北店）
联系电话	13807300205 13807300205

产品详情

实木颗粒板与osb板区别

OSB板的定向互相交错的铺装结构，使板材结构强度高、抗弯曲强、膨胀系数小、性能稳定、不易变形，含水率为9±4%。有很好的可塑性和加工性，可制成任意形状的加工性能，还能锯、砂、刨、钻、钉等施工，握钉能力也好。

OSB板比实木颗粒板用途更广泛：可作为饰板和基板，用于家具制造、装饰装修、房屋建筑、包装材料。

OSB板可以做油漆，也可是饰面装饰，

在价格上，环保好的OSB板要比实木颗粒一张贵个几十元。

实木颗粒板的抗变形能力，抗开裂能力是高于除密度板之外的其他板子的，抓合力是高于密度板和部分生态板的，防潮能力是高于密度板的，实木颗粒板家具，虽然防水性低于原木和多层板，实木颗粒板厂家，强度低于多层板、指节板和密度板，但是对于目前定制柜体来说，都是三合一扣件上的，并不是现场做隔墙，所以，他缺陷的物理性能是可以忽略的。从物理性能上看，颗粒板做柜体是最适合定制类产品的。

工艺

刨花板的生产方法按其板坯成型及热压工艺设备不同，分为间歇性生产的平压法和连续性生产的挤压法、辊压法。实际生产中以用平压法为主。热压是刨花板生产一个关键性工序，所起作用使板坯中胶料固化，并将松散的板坯经加压后固结成规定厚度的板材。其工艺要求为：适当的含水率。表层含水率

为18~20%时有利于抗弯强度、抗拉强度和表面光洁度的提高，减少卸压时板坯鼓泡分层的可能。芯层含水率应适当低于表层，以保持适当的平面抗拉强度。适当的热压压力。压力能影响刨花之间接触面积、板材厚度偏差和刨花之间胶料转移程度。按照产品不同密度要求，热压压力一般1.2~1.4兆帕。适当的温度。温度过高不仅会使脲醛树脂分解，也会造成升温时板坯局部提前固化而产生废品。适当的加压时间。时间过短，则中层树脂不能充分固化，成品在厚度方向的弹性恢复加大，平面抗拉强度显著降低。热压后的刨花板应经一段时期的调湿处理使其含水率达平衡状态，实木颗粒板品牌，然后锯裁砂光，检验包装。但卸压后不能热态堆叠，否则将增加板材脆性。模压技术系指一次操作即形成产品的技术。成熟的工艺有3种。热模法可以少用胶料或不用胶料，靠木质素在封闭热模中活化流动而起胶合作用，但需冷却脱模，热量消耗大，生产率低，已逐渐淘汰。箱体成型法是用特殊压机加压，一次加压制成产品，宜昌实木颗粒板，用于制造包装箱。热压成型法主要制造家具配件、室内装修配件及托板等产品，胶粘剂以脲醛树脂为主，制品表面用单板或树脂浸渍纸复贴，一次成型。此外，还有在已制成的刨花板表面，或未经热压的成型板坯上用模板加压，以制成浮雕图案的平面模压法等。

实木颗粒板厂家-宜昌实木颗粒板-比家美木业厂家由武汉比家美木业有限公司提供。武汉比家美木业有限公司为客户提供“建材、板材”等业务，公司拥有“比家美木业”等品牌，专注于板材等行业。欢迎来电垂询，联系人：邱经理。