

厂家推荐 黑豹防水 补漏屋面卫生间专用防水材料 防水胶 防水涂料

产品名称	厂家推荐 黑豹防水 补漏屋面卫生间专用防水材料 防水胶 防水涂料
公司名称	广州万桥建材科技有限公司
价格	180.00/桶
规格参数	品牌:邦宇威 产地:广东 重量:20KG
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号敏捷科创中心3号楼16层1610号（注册地址）
联系电话	13928891398

产品详情

什么是JS防水材料？

聚合物水泥基防水涂料简称JS防水涂料，以其良好的物理性能、简便的施工方法和可在潮湿基层上施工等特点，在近年来的防水行业市场得到迅速的发展和大范围的推广应用。然而，由于市场竞争、厂家有意牺牲质量和施工过程监管不力放任偷工减料泛滥，以及对产品应用不当和许多业内人士对此产品认识存在误区有关。导致较好的产品也让人带有怀疑的态度，下面保合小编来给大家说说JS水泥基防水材料的认识误区。

01

JS水泥基防水涂料构成

目前市场上用于JS防水涂料的乳胶主要有两类：聚丙烯酸酯胶乳和聚乙烯—醋酸乙烯酯胶乳，前者的改性能力优于后者，达到相同性能的用量前者亦显著少于后者，其副作用亦明显小于后者。但大多数人错误地认为JS防水涂料应该是胶乳用量越大越好，在选购不同防水材料厂家产品时以相同价格为准比较哪家产品的胶乳用量大之选之。因此，有些厂家或商家为了表明其产品胶乳用量大，就把购进的胶乳原料掺水后再配制JS防水涂料，其产品质量与真实的JS防水涂料相去甚远。目前建筑工程上大量使用的JS防水涂料中，真实采用聚丙烯酸酯胶乳的不到10%，这是JS防水涂料滑入“低劣”产品行列的主要原因。

02

施工的误区

再好的防水涂料也得有一定的涂层厚度作为质量保障。而JS防水涂料的基本厚度要求为1.5~2.0mm。但在实际工程的设计和施工监控中，往往只注意施工遍数却忽略涂层较终厚度的把关，经常看到很多设计不注明厚度要求，而现场管理也只关心涂刷了几遍。这就给一些缺乏诚信的施工队伍有空子可钻，将涂料加水兑稀后，比设计要求多涂一到二遍，还会得到现场管理人员的赞许，在承包到工程后还能挣到不菲的利润。

03

片面理解“可在潮湿基层施工”

JS防水涂料较其他防水涂料的特点是可在潮湿基层施工，但也有一个潮湿程度问题，并不是说任何潮湿的气候环境条件或非常高的基层含水率情况下均可施工，因为JS防水涂料中胶乳是通过挥发固化的，过高的基层含水率和太潮湿的气候条件对胶乳的固化成膜不利，会降低涂膜的延伸率。

同时，JS防水涂料中的水泥又是通过水化固化的，太干的基层和气候条件又对水泥固化不利，所以在炎热干燥季节施工时又要在基层略喷洒些水后再施工。其实，JS防水涂料对施工的温度和湿度范围还是有一些要求的，一般温度在5~35℃、湿度在50%~70%较为适宜，不顾温湿度条件随意施工JS防水涂料，虽然也能成膜，但涂膜性能相去甚远。

04

对拉伸强度的认识误区

在JS防水涂料的产品标准中，不少人误认为拉伸强度越高越好，其实不然。在JS水泥基防水涂料的拉伸性能试验方法中，有一个标准养护7d后进行50℃加热养护24h的过程，许多涂料产品在此过程中因增塑剂挥发迁移而导致拉伸强度快速增长，说明这些产品在暴露使用中热老化性能变化很快、寿命不长。因此，对于拉伸强度异常高的产品应引起警觉，必要时，可做热老化保持率试验，而不应片面地认为拉伸强度越高越好。

05

对可加水调配的误解

多数厂家在其产品说明书中说明，在较好遍涂刷施工时可加水将涂料稀释而改善对基层的渗透，以提高对基层的粘结力。因此不少人就误解为JS防水涂料是可以随意加水的，这是十分有害的。JS防水涂料和水泥的比例，是防水材料厂家通过多次试验研究确定的，任意改变其中一个成分比对涂膜性能的影响都是很大的。而实际工程中任意加大水泥用量再随便加水调整稠度的现象比比皆是，这实际上是在借JS防水涂料之名行偷工减料之行径。

聚合物水泥基防水涂料简称JS防水涂料，以其良好的物理性能、简便的施工方法和可在潮湿基层上施工等特点，在近年来的防水行业市场得到迅速的发展和大规模的推广应用。然而，由于市场竞争、厂家有意牺牲质量和施工过程监管不力放任偷工减料泛滥，以及对产品应用不当和许多业内人士对此产品认识存在误区有关。导致较好的产品也让人带有怀疑的态度，下面保合小编来给大家说说JS水泥基防水材料的认识误区。

1、JS水泥基防水涂料构成

2、施工的误区

3、片面理解“可在潮湿基层施工”

4、对拉伸强度的认识误区

5、对可加水调配的误解